

Technické informace 2K Linemarker



2K- Vysoce kvalitní produkt pro vnitřní a vnější označení, které vyžadují vysokou kapacitu (např. průmyslové značení s forklifery, parkoviště, průmyslových závodů, atd). Barvy: bílá, dopravní žlutá, červená, modrá. Linka značka může být použita v následujících příslušenstvích:

Speedliner*Speedmarker dlouhoSpeedmarker krátká

Speedmarker 2-wheelDoplňky jsou k dispozici na všech partnerů Colormark.

Quality and properties

- High coverage, quick drying quality
- Special valve for floor applications ensures sharp edges
- Specially for use in Speedliner*
- Containers: 500 ml
- fast resiliently
- very good resistance to water, tires, engine oil, diesel, roadsalt dilution, alcohol, etc.
- dirt-resistant
- For permanent markings (durability of the marking depends on the surface as well as location (inside /outside) and daily burden)
- Highly abrasion resistant
- very good liability on different undergrounds (at very smooth surfaces we recommend to scatter sand into the wet paint)

Physical and chemical data

- **Colours:** white, traffic yellow, red, blue
- **Storage stability:**
3 years if appropriate storage provided (=10°-25°C, relative air humidity max. 60%).
- **Efficiency:**
Depending on condition and colour of the ground, 500 ml are sufficient for approx. 30 m of 10 cm wide lines
- **Drying (by a thickness of 300µm wet and at 20°C, 55% relative air humidity):**
Dust-dry: after approx. 45 min.
Walkable: after approx. 6 hours
fully loadable: after approx. 12 till 14 hours
Drip time: 1 hour after tripping
- **Contents:** aerosol cans with max. nominal volume of 500 ml
- **UV- constancy:** UV - constancy is given

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstaňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Application:

For professional use only

Mixing A components with hardener:

- Remove the protection cap from the bottom of the can and pull the pin out fully with the help of the inserted ring. This will release the knife, which will penetrate the wall of the aluminium cartridge.
- The cartridge will then rotate 360°, be completely open and release the hardener.
- Shake the can vigorously to mix the A components with the hardener in the proper, predetermined ratio.
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray tests
- Pot life: 24 hours (20 ° C)
- Mineral substrates must have set well, new concrete must be at least 4 - 6 weeks old
- The substrate must be dry, clean, free of fat and stable, loose and sanding layers are to remove
- Concrete and screed must still have sufficient absorptive capacity to ensure adhesion

Ready-to-use coating materials containing isocyanates can irritate the respiratory system and cause allergic reactions. There is a risk of sensitization with inhalation of vapours and spray mist. When dealing with substances containing isocyanates, you should observe all guidelines for using solvent-based coatings. In particular, spray mist and vapours should not be inhaled. Allergy and asthma sufferers and people who are prone to respiratory diseases should not work with isocyanates materials.

Tips for spray painting

Teplota by se měla pohybovat mezi + 10 ° C a + 25 ° C, max. vlhkost vzduchu 60%.

Skladujte na suchém místě. Chráněte před přímým slunečním světlem a jinými zdroji tepla. Používejte pouze při suchém počasí, v místech chráněných před větrem a v dobře větrané místnosti. Postupujte podle varovných textů na etiketách!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of October 6, 2022

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 05.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com