

Technické informace UBS vosk



presto Multi vosk je transparentní antikoroziční prostředek na bázi vosku pro dlouhodobou ochranu povrchů a dutin automobilů, motocyklů a strojů všeho druhu. Tento produkt má vynikající vlhkost odpudivý a pronikavý účinek. Zanechává po usušení pevně ulpívající, jasný ochranný film. Má dobrou přilnavost na holý kov i lakovaný povrch. Ideální také jako dlouhodobá ochrana pro nepoužívaná vozidla nebo dokonce pro zahradní techniku.

Produkty jsou k dispozici v 500 ml spreji a také jako 1 litrové kartuše

Kvalita a vlastnosti

- Samo regenerující vlastnosti
- Vynikající působení vody - vytlačení
- Nestéká
- Jednoduchá aplikace
- Zanechává průhlednou, lehce lepkavou, voskovou vrstvu
- Žádný typický zápach konvenčních vosků při zahřívání

Fyzikální a chemické vlastnosti

Aerosol:

- **Základ pojiva:** vosk
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Zápach:** charakteristický
- **Relativní hustota při 20°C:** 0.87 g/ml
- **Výtěžnost:** 1.0 g/sek.
- **Tlak par 20°C:** 3 - 4 bary
- **Stabilita při skladování :**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
aerosol, maximální objem 500 ml

Kartuše k aplikaci stříkácí pistolí:

- **Základy pojiva:** rozpouštědla, vosky, aditiva
- **Barva:** bílá-transparentní
- **Konzistence:** tekutina
- **Viskozita (při 20°C) (DIN 53211, pohárek 4mm):** 30 sekund
- **Specifická hustota (při 20°C) (DIN 51757):** 0.85 kg/ltr.
- **Obsah tuhých látek (DIN 53216) (3 hodiny při 120°C):** přibližně 47 %
- **Doba schnutí (při 20°C, 65% relativní vlhkosti vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně po 105 minutách ($\pm 100\mu$)
Vytvrzený: přibližně po 5 hodinách ($\pm 100\mu$)
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Chemická odolnost proti:** vodě, solné mlze, oleji, slabým kyselinám a zásadám
- **Teplotní odolnost (vytvrzený):** -25°C až +160°C
- **Použití s tloušťkou nátěru $\pm 200\mu$, mokré:** $\pm 0.2 \text{ kg/m}^2$
- **Test v solné mlze (DIN 50021):** až 1000 hodin R1 0 při 100 μ , suchá vrstva
- **Zkouška ohybem (DIN 53152 -30°C / +70°C):** žádné praskliny, bez ztráty přilnavosti
- **Stabilita při skladování:**
5 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
Kartuše k aplikaci stříkácí pistolí, maximální objem 1000 ml

Životní prostředí a etikety

Šetření k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina barevných sprejů PRESTO mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace spreje:

- Provozní teplota 5° až 30°C.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Před použitím nádobu důkladně protřepte po dobu 2 minut.
- Nastříkejte tenkou vrstvu.
- Po odpaření zůstává ochranný, transparentní film.
- Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte ventil, díky čemuž dojde k jeho vyčištění.

Aplikace Kartuše stříkací pistolí:

- Pro dosažení nejlepších výsledků by měl mít produkt pokojovou teplotu.
- Před použitím nádobu důkladně protřepte.
- Povrch by měl být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Aplikace tlakovou pistolí s tlakem vzduchu 3-4 bary.
- Čerstvě znečištěnou stříkací pistolí lze očistit rozpouštědly.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

7 srpna 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com