

Technické informace Rust stop Kladívkový efekt



Aktivní ochrana proti korozi díky efektivní tloušťce filmu v saténové povrchové úpravě. Byla vyvinuta speciální technologie (LCI), díky ní přísady obsažené ve spreji, obsahují speciální inhibitor koroze. Ty zcela obklopují strukturu povrchu, který chcete stříkat a tudíž tvoří dokonalé chemické spojení. Tím trvale oxidaci obsahuje materiál trvale a dokonalé ochrany proti korozi. Tento ochranný systém proti korozi kombinuje 4 vlastnosti v jednom produktu:

1. Efektivní základ pro dokonalou přilnavost
2. Aktivní ochrana proti korozi technologií LCI
3. Vysoce kryjící barvu
4. Těsnění chrání před vlivy prostředí

Vhodné na téměř všechny povrchy, jako je železo, polotovary z pozinkované oceli, pozink, měděné, mosazné, hliníkové (např. Zahradní ploty, brány, zábradlí, zahradnické nářadí apod.). Dokonce i na rez (zbavený uvolněných částic) a staré nátěry. Používá se také na dřevo, kámen, GRP nebo sklo.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní nitro-kombi lak
- Zřetelný kladívkový efekt zakrývá malé nerovnosti v povrchu
- Šetří vzácný čas: žádné odstraňování rzi a opakované přetírání
- Snižuje náklady, nejsou nutné žádné antikorozní produkty
- Dlouhotrvající ochrana proti korozi
- Rychleschnoucí
- Velmi dobrý průtok
- Vysoká krycí a plnicí síla
- Vysoká elasticita
- Po zaschnutí odolný proti ořesu a nárazu
- Vynikající přilnavost
- Odolný proti UV záření, nežloutne
- Odolný vůči povětrnostním vlivům, vodě odolný
- Úspěšně testovaný přes 500 hodin v solné mlze
- Variabilní tryska pro horizontální a vertikální nanášení a pro široký rozprašovací vzor

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Nitro-kombi
- **Barva:** specifická
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku:** měřicí úhel 60° podle DIN 67530 nezměřitelný díky struktuře povrchu
- **Účinnost:**
Závisí na kondici a barvě podkladu,
400 ml je dostačující přibližně pro 0,8 - 1,5 m²
- **Sušení (při 20°C, 50% relativní vlhkost vzduchu):**
Odolný proti prachu: přibližně za 5 minut
Suchý na dotek: přibližně za 20 minut
Vytvrzený/další nátěr: přibližně za 60 minut
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 80°C
- **Likvidace:** Pouze prázdné nádoby patří do recyklačního kontejneru. Nádoby se zbytky barev zlikvidujte jako speciální odpad.
- **Stabilita při skladování:**
10 let za předpokladu poskytnutých vhodných skladovacích prostor (≈10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- **Obsah:** aerosol s max. objemem 400 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

"Většina sprejů DUPLI-COLOR mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě."

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Aplikace

- Odstraňte odlupující se části na suchém, zrezivělém kovovém povrchu drátěným kartáčem.
- Hladké broušení je doporučeno na hladkém, holém kovovém povrchu.
- Povrch musí být čistý, suchý a bez mastnoty.
- Pro zlepšení přilnavosti doporučujeme ošetřit plastové díly DUPLI-COLOR Základem na plasty.
- Před použitím nádobku protřepejte po dobu 3 min.
- Nastříkejte a zkontrolujte kompatibilitu laku na nenápadném místě.
- Zakryjte plochy, které si nepřejete natírat.
- Naneste několik tenkých vrstev.
- Nanášejte sprej ze vzdálenosti přibližně 25 cm.
- Nepoužívejte na nátěry se syntetickou pryskyřicí

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

5 září 2017

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com