

Vlastnosti a kvalita

- Snadná práce
- Rychlá a časově úsporná manipulace
- Velmi dobrá přilnavost na různých površích
- Snadné broušení i po delší době
- Vhodný pro vytvzele nátery
- Bez azbestu a silikonu
- Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, rozpouštědlům, vodě a odmrazovací soli

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Základ: polyesterová pryskyřice s minerálními plnidly
- Barva: okrová
- Vůně: styrol
- Konzistence: měkká, tixotropní, pastovitá
- Doba zpracovatelnosti / pracovní doba při 20 ° C: cca. 4 - 5 minut
- Pracovní teplota: min. 12 ° C
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Lze brousit po cca. 20 - 30 minut
- Bod vzplanutí: Cca. 33 ° C (pryskyřice); Nevztahuje se na tvrdidlo
- Hustota při 20 ° C:
- Tmel 1.85 g / cm³
- Tvrdidlo 1,15 g / cm³
- Přidání tvrdidla: 2 - 4% (optimální 2,5%)
- Teplotní odolnost vytvrzeného materiálu: 120 ° C
- Stabilita při skladování: 24 měsíců, je-li to vhodné skladování (= 10 ° - 25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřené originální nádobě. Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí.
- Balení: plechovka; Tvrdidlo: plastové tuby

Životní prostředí a etikety

Šetmí k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- Objekt, který chcete opravit, by měl být zbavený rzi, čistý, suchý, bez tuku a obroušený. Naberte požadovanou část tmelu z plechovky a dobře promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.
- Aplikujte směs na požadovanou tloušťku vrstvy. Nářadí očistěte ihned po použití, v případě potřeby s nitro ředidlem.
- Nevracejte smíchaný materiál zpět do plechovky.
- Po cca. 20-30 minut může být opravené místo broušeno, řezáno, řezáno a přetíráno.

Order informations

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of November 30, 2010

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com