

Kvalita a Vlastnosti

Vysoce kvalitní, transparentní 2-složkový bezbarvý lak

Epoxidová kvalita

Isokyanát-volný

Odolný vůči rozpouštědelům, benzínu a chemikáliím

Zvýšená ochrana proti UV záření

Tvrdá, velmi tvrdý povrch

Rychleschnoucí

Velmi účinný

Vysoký lesk

Fyzikální a Chemické informace

- - o **Základ pojiva:** 1: Lak - složka: epoxidová pryskyřice, 2: tvrdidlo - složka: aminové
 - o **Barva:** průhledná
 - o **Vůně:** rozpouštědlo
 - o **Stupeň lesku** (při měření pod úhlem 60 ° podle DIN 67530):
 - o lesk: 85 - 95 jednotek lesku
 - o **Účinnost:**
 - o V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
 - o 160 ml je dostačující pro cca. 0,3 - 0,4 m²
 - o **Čas schnutí** (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
 - o **Suchý na prach:** po cca. 30 minutách
 - o **Nelepivý:** po cca. 2 hodinách
 - o **Suchý na dotek:** po cca. 8 hodinách
 - o **Může být leštěný:** po cca. 24 hodinách
 - o **Vytvrzení:** po cca. 24 hodinách
 - o Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a tloušťce aplikovaného nátěru.
 - o Teplotní odolnost: do 100 ° C,
 - o **Stabilita při skladování:**
 - o 24 měsíců za předpokladu, pokud je to vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
 - o **Zpracovatelnost po aktivaci tužidla:** 24 hodin (při 20 ° C)
 - o **Likvidace:** Dejte pouze prázdné plechovky do speciální recyklace. Přineste plechovky se zbytky barvy na zvláštní likvidaci odpadu.
 - o **Velikost:** aerosolové plechovky, maximální jmenovitý objem 160 ml

Životní prostředí a etikety

Šetné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Instruction manuel

"Většina barevných sprejů MoTip mají takzvaný pojistný kroužek, nebo ochranné víčko, aby se zabránilo neoprávněnému použití. Viz odpovídající rady na víčku nebo na etiketě.

Před použitím si pečlivě přečtěte a dodržujte varovné texty na etiketě!"

Preparation of the ground:

- Base coatings have to be fully dry. Please observe instructions of the paint manufacturer.

Mixing the clear lacquer with the hardener:

- The hardener is integrated within the spray can in a separate cartridge.
- To mix the hardener with the A-component, place can upside down on even surface.
- Remove protecting cap from the bottom of the can.
- Take out the ring and mount the ring through the hole of the bolt.
- Pull the bolt at the bottom of the can with the aid of the metal ring as far as it will go.
- By a following 360° turn the cartridge will be completely opened and the hardener will be released.

Application:

- Important: Shake can vigorously for 3 minutes from the audible noise of the balls in the can. This grants the optimal mixing with the hardener.
- Test spray at an invisible spot.
- Apply 2 – 3 coats of the clear lacquer. Allow to lift off for approx. 2 minutes after every coat.
- Potlife: After activating the hardener, the clear lacquer has to be used within 24 hours (at 20°C). The working time depends on the surrounding temperature. Higher temperatures lead to a shorter pot life, lower temperatures to a longer potlife.
- Do not spray over synthetic paints!

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

Ke dni: 9. října 2013

Tato verze nahrazuje všechny dříve vydané verze.

Datum tisku: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com