

Technické informace 1K Reaktivní základ



ColorMatic 1K antikoroziční nátěr má vynikající přilnavost, zejména na leštěného kovu, např. ocelový plech. Aktivní antikorozivní pigmenty zajišťují optimální ochranu proti korozi. Rychleschnoucí. Lze použít také jako primer na sváry.

Pro nejlepší možnou přípravu kovových povrchů, použijte Silikonový odmašťovač 174469 pro důkladné předčištění. ColorMatic 2K základový plnič 195327 je naše doporučení jako další aplikační krok.

Oblasti použití: Ideální pro lokální opravy a lakování dílů

Kvalita a vlastnosti

- 1K kyselinový/svářečský základ (reaktivní základ)
- Vhodný pro bodové opravy a povrchovou úpravu dílů
- Jednoduchá aplikace, šetřící čas
- Rychleschnoucí
- Vynikající ochrana proti korozi
- Velmi dobrá přilnavost, zejména na holém pískovaném kovu

Fyzikální a chemická data

- **Základní pojivo:** nitrocelulóza
- **Barva:** červeno-hnědá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Výtěžnost:** cca 1m²
- **Podklad:** broušené / nenatřené kovy, vytvrzené nátěry, základ na dokončovací díly, hliník
- **Teplotní odolnost:** do 90°C
- **Skladování:** 10 let, jsou-li zabezpečeny vhodné podmínky skladování (teplota 10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Balení:** aerosolové plechovky o maximálním objemu 400 ml
- **Hodnota VOC:** 270,5g

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:


- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Aplikace

- z povrchu odstraňte veškerou rez, důkladně jej očistěte a obracejte

- odstraňte mastnotu, prach a nechte vysušit
- k čištění můžete použít ColorMatic Silicone Remover no. 174469
- před použitím nádobu dobře protřepejte cca 2 minuty
- vyzkoušejte střík
- pokud je sprej používán jako základ, aplikujte 1-2 vrstvy
- nechte schnout na větraném místě dle potřeby 10-50 minut při teplotě cca 20°C
- v případě potřeby lze přestříkat ColorMatic [1K Fillers](#), [1K Primer Fillers](#) HG4-HG6 nebo HG8 (ne HG1 a HG8), nebo [2K Hi-Speed Primer](#)
- pokud je sprej používán jako svařovací základ, aplikujte 1 slabou vrstvu
- **Pouze pro profesionální použití**
- **Používejte vhodný respirátor (doporučený typ A2 / P3)**



Další rady k aplikaci

Plechý předem ošetřené ColorMatic 1K antikoročním reaktivním základem mohou být chráněny před napadením rzi. To je zajímavé zejména pro dílny používající opravné plechy.

Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

19. dubna 2016

Toto vydání nahrazuje všechny případně dříve vydané verze.

Datum tisku: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com