

Technické informace



S ColorMatic sadou na opravu světlometů budou zažloutlé a zašedlé místa odstraněny velmi rychle, díky snadnému a nákladově efektivní sadě. Renovace je možné provést v nedemontovaném stavu. Po broušení a čištění následuje aplikace pomocí přiloženého 2K bezbarvého laku, který obsahuje ochranu proti UV záření.

Aplikace:

Kompletní sada pro renovaci rozptylových difuzérů světlometu z plastu pro přední a zadní světla.

Kvalita a vlastnosti

- Kompletní sada zahrnuje všechny nezbytné prostředky potřebné pro renovaci plastových světlometů
- Snadné použití
- Účinnost CM Antistatického čističe plastů 190261: cca 20 světlometů
- Účinnost CM Základu na plasty 359347: cca. 14 světlometů
- Účinnost CM 2K Hi-speed laku s vysokým leskem 187216: cca 4 světlomety
- Každý produkt je v nabídce i samostatně
- Použitelné pro plastové difuzní světlomety z polykarbonátu, předních a zadních světel
- Obnovuje ochranu proti UV-záření
- Není nutná demontáž světlometu
- Nákladově-efektivní
- Rychlá renovace, ošetření světlometů trvá jen krátkou dobu

Fyzické a chemické vlastnosti

190261 CM Antistatický čistič plastů

- **Základní pojivo:** rozpouštědla
- **Barva:** čirá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Účinnost:** velmi účinný
- **Podklad:** vhodný na plasty v interiéru i exteriéru
- **Skladování:** 10 let při vhodných podmínkách skladování (10-25°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)
- **Balení:** Plechovky o objemu max. 400 ml
- **Hodnota VOC:** 300

359347 Základ na plasty

- **Základní pojivo:** polyolefinharz
- **Barva:** čirá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Účinnost:** 2-3m³
- **Podklad:** PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, PUR a jiné
- **Skladování:** 10 let při vhodných podmínkách skladování
- **Balení:** Plechovky o objemu max. 150 ml
- **Hodnota VOC:** 276,4

187216 2K Hi-Speed lak s vysokým leskem

- **Základní pojivo:** akryl
- **Barva:** čirá
- **Zápach:** rozpouštědla
- **Stupeň lesku:** při úhlu měření 60°, DIN 67530 odstín lesk: 85 jednotek lesku
- **Účinnost:** 200 ml vystačí na 0,3-0,4 m²
- **Podklad:** základní nátěry na vodní / rozpouštědlové bázi
- **Doba schnutí (při 20°C a relativní vlhkosti vzduch max. 50%):**
Odolný proti prachu: po cca 5 min.

Odolný proti doteku: po cca 5 hod.

Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vduchu a tloušťce nátěru.

- **Teplotní odolnost:** do 120°C
- **Skladování:** 36 měsíců, při zajištění vhodných podmínek skladování (10-25°C a relativní vlhkosti vzduchu max. 60%)
- **Balení:** 2-složkové plechovky o objemu max. 200 ml
- **Hodnota VOC:** 118,6
- **Doba použitelnosti po smíchání složek:**
24 hours při pokojové teplotě (20-25°C)
5 days v chladném prostředí (max. 6°C)
Před opětovným použitím, zahřejte na pokojovou teplotu (20-25°C).

Pročtěte si příbalové informace uvnitř balení.

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Read texts before application always careful

You can find the exact instruction for renovation of the headlights in your set in a printed version. Also, you can see the film on YouTube.

Mixing A components with hardener:

- Remove the protection cap from the bottom of the can and pull the pin out fully with the help of the inserted ring. This will release the knife, which will penetrate the wall of the aluminium cartridge.
- The cartridge will then rotate 360 °, be completely open and release the hardener.
- Shake the can vigorously to mix the A components with the hardener in the proper, predetermined ratio.
- Shake can vigorously for 2 minutes
- Carry out spray tests
- Pot life: 24 hours (20 ° C)
- **For professional use only**
- **Wear an appropriate respirator (recommended type A2/P3)**

Hints concerning application

Bring can to room temperature prior to use (20 - 25 °C). Place the can in lukewarm water for this purpose.

For an optimal coating result bring can to temperature prior to use (20 - 25 °C) and a relative air humidity of 45 - 60%.

Please note: a high air humidity can cause loss of gloss.

Order information

Datum tisku: 16.10.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com