

Technické informace Šlehaný tmel Onetime



Profesionální jednosložkový šlehaný tmel Onetime má **nadýchanou konzistenci** šlehačky, je **superlehký, bílý, bez zápachu**. Jemná pastovitá hmota se vám bude velmi snadno a dobře tvarovat, tmel **je určen k okamžitému použití** bez nutnosti následného broušení. Tmel je vodou ředitelný, při vysychání se nesmršťuje, a proto se nepropadá ani nepraská. Šlehaný tmel Onetime **lze přetírat barvami**, je určen pro použití **v interiéru i exteriéru**. Využívá se zvláště ve stavebnictví k opravám prasklin i hlubokých trhlin, ale třeba i v modelářství.

Všeobecné vlastnosti

- Netrhá se
- Bez smršťování
- Broušení není nutné
- Hladký a flexibilní povrch
- Přelakovatelný latexovou nebo barvou na bázi oleje
- Vynikající přilnavost
- Aplikace v interiéru nebo exteriéru
- Bez azbestu
- Snadné čištění vodou nebo vodou s mýdlem (po uschnutí)

Fyzikální a chemické vlastnosti

- Chemická báze: směs polymere se speciálními pigmenty a plnidly
- Konzistence: viskózní pasta
- Barva: bílá Zápach: mírný akrylát / amoniak
- Hustota: 0,3 až 0,4 g / cm³
- Obsah pevných částic : cca. 42 - 49% (hmotnost)
- Hodnota pH: cca. 7 - 9
- Bod vzplanutí: <94 ° C
- Teplota zpracování: + 10 ° C až + 30 ° C
- Teplotní odolnost: -20 ° C až + 80 ° C
- Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):
- Přelakovatelný po cca. 30 minut s vodou ředitelnými barvami a po cca. 2 hodiny syntetické barvy.
- Stabilita při skladování: 24 měsíců v uzavřeném původním balení, pokud je zajištěno chlazení a sušení (= 5 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%).
- Teplota skladování by neměla delší dobu překročit 25 ° C. Chrání před vlhkem, přímým sluncem a zdroji tepla. Velikost: HDPE obal velikosti 240 ml, 480 ml, 950 ml

Etikety

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Aplikace

- Povrch by měl být čistý, suchý a bez tuku.
- Odstraňte zbytky starých nátěrů.
- Aplikujte při teplotách mezi + 10 ° C a + 30 ° C.
- Před použitím dobře promíchejte výrobek.
- Pokud je to potřeba, přidejte vodu.
- Naneste pomocí špachtle a vyhladte.
- Optimální tloušťka vrstvy 5 - 30 mm.
- Přelakovatelný po cca. 30 minutách s vodou ředitelnými barvami a po cca. 2 hodiny syntetické barvy.
- Při použití vnější aplikace je třeba produkt přetrít.

Doporučení

- Nové, resp. nelakované, porézní povrchy by měly být předem připraveny. Nechte vyschnout.
- Nepoužívejte, pokud se očekávají dešťové nebo mrazivé teploty, a nikoliv na vnějších vodorovných plochách, kde by mohlo dojít ke styku s vodou!
- Nepoužívejte na kovových nebo plastových površích!
- Není určen k použití jako spojovací směs!
- Nepoužívejte jako nátěr na vyhlazení velkých, drsných povrchů!
- Viskozitu předběžného naplnění lze měnit přidáním vody.
- Po delším skladování se doporučuje přidat vodu k obnovení původního stavu.

Čištění

- Zbarvení materiálu lze snadno odstranit vodou nebo mýdlem a vodou (před vytvrzením).

Order information

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezavazují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

As of: July 03, 2012

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum tisku: 15.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com