

Technisches Merkblatt Kontrollschwarz



Schwarzer Kontrolllack zur Erkennung von Unebenheiten bei der Vorbereitung zur Lackreparatur. Nach dem Besprühen der zu kontrollierenden Fläche mit Kontrollschwarz werden noch nachzuarbeitende Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar.

Trocken-Schleifpapiere in den Körnungen P40 - P180 und Nass-Schleifpapier in den Körnungen P240 - P1200 finden Sie im presto-Sortiment, ebenso den Handschleif-Klotz Art.Nr. 706417.

Zum nachträglichen Feinspachteln empfehlen wir presto Polyester Feinspachtel Art.Nr. 601211.

Qualität und Eigenschaften

- Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Erkennung von Unebenheiten auf gespachtelten und geschliffenen Flächen beschädigter Blechteile.
- Nitro-Kombi-Qualität
- Gute Haftung
- Guter Verlauf, glatte Oberfläche
- Schnelltrocknend
- Sehr gut schleifbar und überlackierbar

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Nitro-Kombi
- **Farbe:** schwarz matt
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 400 ml für ca. 1,3 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Schleiffähig nach 5 - 10 Minuten
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** nicht anwendbar
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 400 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Beschädigte, zu reparierende Fläche entrosten, anschleifen und säubern.
- Danach Unebenheiten durch Auftrag von Spachtelmasse ausgleichen.
- Zur Egalisierung die gespachtelte Oberfläche mit Naßschleifpapier schleifen.
- Oberfläche trocknen lassen
- Dose 2 Minuten schütteln.
- An unauffälliger Stelle probesprühen.
- Zur Beurteilung der Gleichmäßigkeit des Schiffs die trockene Oberfläche mit dem Kontrollschwarz dünn besprühen. Sprühabstand ca. 25 cm. Noch nachzuarbeitende Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche werden jetzt deutlich sichtbar. Durch Überschleifen der Fläche verstärkt sich dieser Effekt noch.
- Die spezielle Lackqualität verhindert das Zusetzen von Schleifmitteln wie Schleifpapier, Schleifbänder usw.
- Kann nach der Trocknung sofort überlackiert, bzw. mit Feinspachtel überzogen werden.

Tipps zum Spraylackieren

Das Objekt und die Umgebung vor Sprühnebel schützen. Es empfiehlt sich, nicht zu lackierende Teile abzukleben. Bei der Lackierung von kleinen Flächen empfiehlt es sich, einen Karton als Schablone einzusetzen, in den ein Loch, etwas größer als die zu lackierende Stelle, geschnitten ist. Der Karton wird etwa 1 - 2 cm über die Stelle gehalten. Bei dieser Methode wird ein wesentlicher Teil des Sprühnebels abgefangen.

Vor Gebrauch die Dose auf Raumtemperatur (20 - 25°C) bringen.

Temperaturen möglichst zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %.

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 1. Dezember 2009

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com