

Technisches Merkblatt Siegellack



DUPLI-COLOR Siegellack ist eine schnelltrocknende und äußerst verschleissfeste, reibungsbeständige und vergilbungsfreie Versiegelung. Der Siegellack eignet sich hervorragend für Holz und holzähnliche Gegenstände wie Parkettboden, Holztreppen, Tische, Stühle etc.

Qualität und Eigenschaften

- Für innen und außen
- Schnelltrocknend
- Stoss- und schlagfest
- Äußerst verschleißfest
- Reibungsbeständig
- Vergilbungsfrei

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** transparent
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 seidenglänzend oder matt
- **Ergiebigkeit:**
250 ml reichen für ca. 3 m²
750 ml reichen für ca. 9 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Überstreichbar: nach ca. 12 Stunden.
Begehbar: nach ca. 24 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Holzes.
- **Optimale Verarbeitungstemperatur:**
10 - 25°C
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Kunstharzverdünnung
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metалldosen 250 und 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kapfen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recycelrate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.

Lackieren:

- 2 Anstriche in einem 4-stündigen Abstand.
- Feinkörniger Zwischenschliff wird empfohlen.
- Verdünnbar mit max. 5 % Kunstharz-Verdünnung.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 19. Februar 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 28.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com