

Technisches Merkblatt Rostschutz-Haftgrund



DUPLI-COLOR Rostschutz-Haftgrund hat korrosions- und rostverhütende Eigenschaften für nachfolgende Lackierungen. Auf Kunstharzbasis. Ideal geeignet als Voranstrich für Metall im Innen- und Außenbereich. Anwendbar auf Eisen, Stahl, Zink.

Qualität und Eigenschaften

- Wetterbeständig
- Leicht zu verarbeiten
- Gut schleifbar
- Für innen und außen

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** rotbraun
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530 nicht relevant
- **Ergiebigkeit:**
Je nach Schichtdicke pro m² ca. 95 ml
250 ml reichen also für ca. 2,5 - 3 m²
750 ml reichen für ca. 7,5 - 9 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 65% relative Luftfeuchte):**
Oberflächentrocken: nach ca. 4-6 Stunden.
Überstreichbar: nach ca. 24-36 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes.
- **Reinigung der Arbeitsgeräte:** sofort nach Gebrauch mit Pinselreiniger
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
5 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalbehälter. Nicht unter 5°C lagern!
- **Gebinde/Inhalt:**
Metall Dosen 250 und 750 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Vorbereitung:

- Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber, fett und rostfrei sein.
- Verzinkte Oberflächen mit Zink- oder Haushaltsreiniger (z.B. Salmiakgeist) säubern
- Abblätternde, nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
- Gut erhaltene Anstriche abschleifen und säubern, anschließend Anstrichverträglichkeit mit einem Probeanstrich prüfen.

Verarbeitung:

- Vor Gebrauch stets gut aufrühren.
- Objekt- und Umgebungstemperatur sollte mindestens bei + 7°C sein.
- Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen)
- Grundstrich mit dieser Rostschutzgrundierung
- Schlussanstrich mit Kunstharzlack, unverdünnt.
- Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.
- Werkzeuge direkt nach dem Gebrauch mit Pinselreiniger säubern.
- Verdünnbar: mit Universalverdünnung.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 10. April 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com