

Technisches Merkblatt Vulkanisierband



Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet, ohne dass Temperatur oder Druck erhöht werden muss.

Qualität und Eigenschaften

- Zum Isolieren von Elektrokabeln und zum Abdichten von Schlächen geeignet
- Für vorübergehende und endgültige Reparaturen

Physikalische und chemische Daten

- **Trägermaterial:** PIB-Gummi
- **Temperaturbeständig bis:** 90°C
- **Zugfestigkeit:** 2 mPa
- **Dicke:** 0,50 mm
- **Durchschlagspannung:** 21 kV

Gebrauchsanleitung

Verarbeitungstemperatur: Zwischen 0°C und +30°C.

Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und frei von Staub und Fett sein.

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit der HPX-Produkte mindestens 36 Monate.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 14. August 2014

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 06.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com