

Technisches Merkblatt BOB Rostversiegelung



presto BOB Rostversiegelung dient der Rostvorbehandlung auf Basis feuchtigkeitshärtender Polyurethane. Verfestigt und isoliert schnell, einfach und sicher alle rostigen Oberflächen.

Die optimale Grundlage für die weitere Bearbeitung mit presto BOB Rostschutz-Grundierung

Qualität und Eigenschaften

- Schnelle, einfache und sichere Anwendung
- Verfestigt und isoliert rostige Oberflächen
- Verhindert weitere Korrosion der behandelten Teile
- Oberfläche bleibt leicht klebrig

Physikalische und chemische Daten

- **Basis:** feuchtigkeitshärtende Polyurethane
- **Farbe:** transparent, gelblich
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 120°C
- **Verarbeitungstemperatur:** mind. +15°C
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):** Frühestens nach 8 Stunden, spätestens nach 24 Stunden überlackierbar mit presto BOB Grundierung. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Ergiebigkeit (bei doppeltem Anstrich):** Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen 100 ml sind ausreichend für ca. 1,0 m²
- **Haltbarkeit/Lagerung:** 36 Monate bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im geschlossenen Originalgebinde. Frostfrei lagern!
- **Gebinde/Inhalt:** Dose mit 100 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: European Aerosols ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Nur für DE: Um eine hohe Wiederverwertung und Recyclerate zu gewährleisten fordert der Gesetzgeber, entsprechend §15 - VerpackG, Absatz 1, die Rücknahme von Transport- Verkaufs- oder Umverpackungen, alternativ jedoch können auch abweichende Vereinbarungen getroffen werden.

Kennzeichnung: Alle Produkte von European Aerosols entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung

- Lösen Rost, unterrostete Farbreste, Schmutz und Fett entfernen.
- BOB Rostversiegelung reichlich auf trockenem oder auch feuchtem Untergrund auftragen.
- Nach 8 Stunden, spätestens nach 24 Stunden mit BOB Grundierung streichen, am besten in 2 Schichten.
- Bitte beachten Sie: presto BOB Rostversiegelung nicht verdünnen.
- Ggf. kleinere Mengen in eine Portionsdose abfüllen, da durch Verunreinigungen bzw. Feuchtigkeit das Material in der Dose aushärten kann.
- Nicht unter +15°C verarbeiten.
- Verunreinigungen sofort mit Universal-Verdünnung reinigen.

Bestellangaben

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. European Aerosols wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von European Aerosols verschuldeten Fehler beruht.

Stand: 23.03.2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 29.04.2024

