

Hoja técnica Silver Chrome



Spray de efecto de alto brillo, que hace que las superficies lisas tengan un aspecto de cromo. Apto para todo tipo de superficies lisas, para crear efectos decorativos en llantas, tiras decorativas, piezas de plástico que puedan ser pintadas previo tratamiento preparativo.

Con este producto es la primera vez que DUPLI COLOR puede ofrecer un Spray de Cromados resistente a la fricción y a la intemperie.

El efecto óptimo se consigue con el fondo negro, por ejemplo aplicando previamente DUPLI-COLOR TUNING Effect Primer.

Disponible como aerosol individual y en Set, incluyendo Effect Primer y un paño, para una preparación óptima del pintado.

Se puede aplicar sobre metal, madera, vidrio, plásticos duros que puedan ser pintadas, piedra. El uso sobre estas diferentes superficies significa que debe haber aplicado previamente las diferentes imprimaciones necesarias para ello, por ejemplo DUPLI-COLOR Plastic-Primer N°.Art. 327292 para superficies de plástico.

Calidad y propiedades

- Una pintura de alta calidad con una combinación especial de resina
- Muy buen poder de cubrición
- Extraordinaria adherencia
- Rápido secado
- Resistente a la fricción
- Resistente a la intemperie, a la luz y a los rayos UV
- Resistente a los arañazos y a los golpes
- Resistente a temperaturas hasta 150°C
- Repintable

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:**
Efecto = Combinación especial de resina, imprimación = Nitro-Combi
- **Color:**
Efecto = metálico plata brillo, imprimación = negro
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530 brillo, el valor del efecto no se puede medir, ya que es metálico
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
400 ml Silver Chrome para aprox. 1,5 m² con capa cubriente
- **Secado (20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de aprox. 15 Minutos
Seco al tacto: después de aprox. 1 hora
Seco total: después de aprox. 12 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 150°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
Comportamiento de sedimentación: No se produjo
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml o 150 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Anwendung

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa.
- Proteger las superficies que no deban ser pintadas.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- Hacer una prueba de pintado. Aplicar desde una distancia de aprox. 25 cm en forma de cruz varias capas finas.
- Entre cada capa esperar unos 5 minutos, después aplicar más capas, hasta conseguir el efecto deseado.
- Observación: Para conseguir el efecto es necesario que la superficie esté muy lisa. En caso contrario debe imprimir, emplastecer y lijar, aplicando una imprimación negra, para garantizar un resultado óptimo del pintado.
- Al usar una imprimación, por ejemplo DUPLI-COLOR TUNING Effect Primer negra, debe dejarlo secar al menos 1 hora antes de aplicar la pintura cubriente. Una superficie negra es la base y condición para obtener un efecto cromado plata excelente.
- Los plásticos que puedan ser pintados deben ser tratados imprescindiblemente con una Imprimación de plásticos.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com