

Hoja técnica Nitro Combi masilla para acabados



presto Nitro combi masilla para el acabado es una masilla de un componente, con secado al aire para el alisado fino de superficies emplastecidas, así como para igualar huellas de lijado e irregularidades que quedaron. Esta superficie lisa y sin poros proporciona las condiciones idóneas después del lijado en húmedo muy fino para la posterior imprimación y pintado.

Se puede usar sobre muchas superficies, por ejemplo metal, plásticos duros y todo tipo de masillas.

Para trabajos previos y posteriores de emplastecido recomendamos los papeles lija de presto. Tenemos un amplio surtido desde lijas finas hasta gruesas y de lijas en seco y húmedos.

Calidad y propiedades

- Se obtiene una superficie muy lisa y libre de poros
- Secado al aire
- Fácil aplicación
- Fácil lijado
- Muy buena adherencia
- Libre de amianto y sílica
- Tiempo corto de endurecido, por lo tanto se podrá seguir trabajando enseguida
- Resistente contra ácidos y lejías débiles, propelentes, disolventes, agua y sales

Datos físicos y químicos

- **Base:** Nitro celulosa
- **Color:** verde oliva
- **Olor:** a estirolo
- **Forma:** pastosa, suave, tixotrópico
- **Temperatura de trabajo:** a partir de 12°C
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):** Lijable después de aprox. 2 – 3 horas
- **Punto de inflamación:** aprox. 29°C
- **Densidad con 20°C:** 1,43 g/cm³
- **Resistencia a temperaturas del material endurecido:** 120°C
- **Caducidad/almacenaje:** 24 meses con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%) en envase original cerrado. Proteger de los rayos solares directos, de las heladas y de la humedad.
- **Formato:**
 - Tubo metálico con 100 g de contenido
 - Envase de anillo estrecho con 250 g contenido

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación

- La superficie a tratar debe estar libre de óxido, seca, libre de grasa y estar lijada.
- Aplicar el material en capa fina y en intervalos de 30-40 min.
- Del grosor de la capa depende el tiempo de secado y la duración hasta poder ser lijado. Si hay pocas capas se puede lijar incluso después de una hora (papel lija de 600 a 800)

Datos para el pedido

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 7. de Julio 2011

Con esta versión se invalidan todas las versiones anteriores.

Print date: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com