

Hoja técnica Protector de bajos antigrailla, repintable



Este producto presto es un protector anticorrosivo idóneo para los bajos del vehículo y piezas visibles. Forma una capa protectora resistente y elástica contra la gravilla. También apto como placa antiruido en la parte inferior del chasis y del hueco para ruedas.

Sector de aplicación:

Automóvil, caravanas, depósitos, embarcaciones, camiones, spoiler

Estos productos se encuentran disponibles en 500 ml Aerosoles, pero también en botellas para pistola de pintar de 1 litro, y en distintos colores.

Calidad y propiedades

- Una protección anticorrosión excelente
- Aislante de ruido
- Repintable con la mayoría de los sistemas de pinturas convencionales (en pinturas de 2K se recomienda el tratamiento previo con presto Imprimación)
- Elasticidad duradera
- Muy buena adherencia
- Muy buena resistencia contra las influencias medioambientales, agua, también contra ácidos y bases débiles
- Limpieza: Material fresco con disolvente, material seco de forma mecánica

Datos físicos y químicos

Aerosol:

- **Base:** Disolvente, resina, caucho, materia de relleno y propelente
- **Color:** negro y gris
- **Olor:** a disolvente
- **Test salino (DIN 50021):** hasta 240 h, Ri 0 con 350µ capa seca; bis zu 480 h, Ri 0 con 100µ seco y pintado
- **Resistencia a temperaturas:** -25°C hasta +80°C
- **Temperatura de trabajo:** +5°C - +30°C, resultados óptimos con temperatura ambiente
- **Tiempos de secado:** Seco al polvo después de aprox. 0,5 h; seco total después de aprox. 1 h. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Caducidad/almacenaje:** 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:** Aerosol, volumen nominativo máximo 500 ml

Envase para pistola de pintar:

- **Base:** disolvente, resina, caucho y material de relleno
- **Color:** negro y gris
- **Olor:** a disolvente
- **Test salino (DIN 50021):** hasta 720 h, Ri 0 con 350µ capa seca; hasta 480 h, Ri 0 con 100µ seco y pintado
- **Resistencia a temperaturas:** -25°C hasta +80°C
- **Temperatura de trabajo:** +5°C - +30°C, resultados óptimos con temperatura ambiente
- **Tiempos de secado:** Seco al polvo después de aprox. 1 h, seco total después de aprox. 2 h. El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Caducidad/almacenaje:** 5 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/contenido:** Botella para pistola de aire comprimido, volumen nominal máximo 1000 ml

Medioambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de European Aerosols están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación Aerosol:

- Para lograr unos resultados óptimos, el aerosol debe tener temperatura ambiente.
- Proteger adecuadamente los alrededores de la niebla de pulverizado.

- distancia de pulverizado recomendada aprox. 30cm
- Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso, y también de vez en cuando durante la aplicación.
- Aplicar sobre las piezas a tratar.
- Después de finalizar invertir el bote y vaciar la válvula.

Aplicación botella:

- Para lograr unos resultados óptimos, el producto debe tener temperatura ambiente.
- El producto está listo para ser usado, no hace falta más diluyentes.
- La limpieza de la pistola se puede hacer con trementina.

Sugerencias para pintar con un aerosol

Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado.

Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %.

Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 14.07.2016

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com