

Hoja técnica 1K Masilla en aerosol



ColorMatic 1K Masilla en aerosol. Dispone de un poder de relleno extremadamente alto y una alta estabilidad. idóneo para igualar grandes irregularidades sobre superficies lijadas. Muy buena adherencia sobre masilla de poliéster, plástico y metal.

Campo de aplicación:

Idóneo en Spot Repair y pintado de piezas.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Dispone de un poder de relleno una estabilidad extremadamente alto.
- Muy buena adherencia sobre masilla de poliéster, plástico y metal.
- Aplicación sencilla y económica
- Rápido secado
- **Base aglutinante:** Resina acrílica
- **Color:** beige
- **Olor:** a disolvente
- **Rendimiento:**
1,25 - 1,75 m³
- **Superficie:**
Chapa de acero blanco, lijado, Imprimación de repuestos, lijado, pintura endurecida, lijada, superficies de poliester, lijados
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 110°C
- **Caducidad/almacenaje:**
24 meses con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml
- **Valor COV:** 240,1g

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación


- Quitar totalmente el óxido. Limpiar muy bien la superficie y lijar
- El lugar dañado debe estar limpio de brasa, de polvo y estar seco.
- Agitar el bote al menos 2 minutos
- Hacer una prueba de pintado
- Observación: Después de lijar la superficie debe limpiarla con un limpiador a base de agua. No utilizar ningún limpiador a base de disolventes.
- **Solo debe ser usado por un profesional**
- **Debe llevar una mascarilla adecuada (recomendamos Typ A2/P3)**



2 min




3=70-80μ



5 min




20 min



20°C=60 min
60°C=20 min



P600-800



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 6 Agosto 2019

Esta versión invalida todas las anteriores versiones.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com