

Hoja técnica 2K Hi-Speed Barniz satinado



ColorMatic 2K Barniz es un Barniz 2K con una resistencia extrema a los arañazos y alta resistencia contras la gasolina, rayos UV e influencias medioambientales. Debido a su rápido secado y la facilidad de ser pulido este Barniz ColorMatic 2K es muy apto para Spot Repair. Después podrá usar ColorMatic Matizante Spotblender. Los productos pre-fill ColorMatic podrán ser repintados después de 30 minutos de secado. Las pinturas anteriores deben estar totalmente secas.

Campos de aplicación:
Idóneo en pinturas Spot Repair.

En este video se explica la tecnología 2K.

Calidad y propiedades Datos físicos y químicos

- Pintado con efectos y piezas tuning
- Pintado de bicicletas
- Pintado de llantas
- Alta resistencia contra gasolina y rayos UV
- Alta resistencia a las inclemencias
- Muy buena resistencia contra la fricción y los arañazos
- Rápido secado
- Para el repintado de pinturas a base de disolventes o de agua
- Envase de 200 ml para evitar que queden restos

- **Base aglutinante:** Acrílico
- **Color:** transparente
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición de 60° según DIN 67530
mate: 15 - 30 GE (varia según la superficie y la cantidad de capas aplicadas)
- **Rendimiento:**
200 ml para aprox. 0,3 - 0,4 m²
- **Superficie:**
Pinturas base de disolventes o a base de agua
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 5 minutos
Seco al tacto: después de 5 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada
- **Resistencia a temperaturas:** hasta 120°C
- **Caducidad/almacenaje:**
36 meses con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Formato/Contenido:**
Aerosol de 2 K, volumen nominativo máximo 200 ml
- **Valor COV:** 123,5g
- **Tiempo estado líquido:**
24 horas con temperatura ambiente (20 - 25°C)

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Aplicación


- Las pinturas base se pueden repintar después de 30 minutos con secado al aire con ColorMatic 2K Hi-Speed Barniz satinado.
- 2-3 pulverizados completos, 50µ
- Aprox. 2 min. de tiempo de secado entre cada pulverizado

Mezcla del componente A con el endurecedor:

- Quitar la tapa protectora en el fondo del aerosol y sacar el pasador mediante la anilla hasta el tope. Con ello se levanta la cuchilla y atraviesa así la pared del cartucho de aluminio.
- A continuación se gira 360° y de esta forma se abre totalmente el cartucho y se libera el endurecedor.
- Agitando enérgicamente el bote se mezcla ahora el componente con el endurecedor con su relación correcta de mezcla.
- Agitar el bote unos 2 minutos.
- Hacer una prueba de pintado.

Materiales de revestimiento que contengan isocianato pueden provocar un efecto irritante sobre los órganos de respiración y por tanto reacciones de hipersensibilidad. Al respirar los vapores y nieblas de pulverizado existe el peligro de una sensibilización. Por lo tanto deben tenerse en cuenta todas las medidas para revestimientos con isocianatos. Sobre todo no deben respirarse nieblas de pulverizado ni vapores. Las personas alérgicas, asmáticas y personas que tengan tendencia a enfermedades respiratorias no deben realizar trabajos con revestimientos con isocianatos.

- **Solo debe usarlo un profesional**
- **Debe llevar mascarillas adecuadas (recomendamos modelo A2/P3)**



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 17.02.2020

Esta versión invalida todas las anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com