

Hoja técnica Marcaje de Linea



Es un marcaje especial de líneas y límites de calles, aparcamientos e instalaciones industriales así como marcajes de seguridad.

Colores: blanco, amarillo, rojo, naranja, verde, azul, gris y negro

El Spray de marcaje gris y negro también se puede usar como spray de corrección para eliminar marcajes luminosos sobre hormigón o alquitrán.

Este Marcaje de línea se puede aplicar con los siguientes accesorios:

- Speedliner²
- Speedmarker long
- Speedmarker short
- Speedmarker 2-Wheel

Estos accesorios se encuentran disponibles en todos los lugares de venta de COLORMARK.

Qualität und Eigenschaften

- Calidad de gran poder de cubrición y de rápido secado
- Válvula especial para aplicaciones en el suelo con gran nitidez
- Especial para su aplicación en el Speedliner²
- Formato: 500ml y 750ml
- Para marcajes duraderos (dependiendo siempre de la superficie como también del lugar, si es exterior o interior).
- Muy resistente a la fricción (apto incluso para el tráfico de carretillas elevadoras eetc.)

Physikalische und chemische Daten

- **Colores:** blanco, amarillo, rojo, naranja, verde, azul, gris, negro
- **Caducidad:** 10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de max. 60%)
- **Rendimiento:** Según la composición y el color de la superficie son suficientes:
500ml: con un ancho de línea de 10 cm para aprox. 40 m
750ml: con un ancho de línea de 10 cm para aprox. 60 m
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de unos 10 Minuten
Secto al tacto: después de 30 minutos
Seco total: después de 24 horas
Puede ser trabajado: después de 24 horas
- **Formato:** Volumen nominativo máximo
Aersoles = 500 ml o 750 ml

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

- Agitar el bote unos 3 minutos
- Después de oír bien las bolas de mezcla seguir agitando un minuto más.
- Hacer una prueba de pintado en un lugar no visible.

- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm
- Aplicar el marcaje
- Al usarlo en la máquina de marcaje Speedliner² tener en cuenta las instrucciones correspondientes.

Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Fecha: 26.08.2010

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com