

Technisches Merkblatt Inox-Spray



Ideal para sellar costuras de soldadura y manchas en soldadura por gas inerte y soldadura por puntos. En la soldadura por puntos entre láminas de carrocería protege contra la corrosión. ColorMatic Inox Spray es una protección contra la corrosión de alta calidad, pero también un recubrimiento de superficie. Se puede pulverizar encima con todos los sistemas de pintura comunes.

Aplicación: Ideal para aplicaciones industriales.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertige NC-Qualität mit Metallpigmenten
- Schnelltrocknend
- Guter Rostschutz bei Verwendung zwischen Karosserieblechen
- Kunststoffbeschichtung bei Verwendung zwischen Karosserieblechen
- Hervorragende Deckkraft
- Hohe Füllkraft
- Sehr gute Oberflächenhärte
- Sehr gute Beständigkeit gegen Benzin
- Ausgezeichnete Wasser- und Außenbeständigkeit
- Überlackierbar mit allen handelsüblichen Lackiersystemen

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** NC
- **Farbe:** silber
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad** (im 60° Messwinkel nach DIN 67530): 40 - 50 GE
- **Ergiebigkeit** (abhängig von Farbe und Beschaffenheit des Untergrundes): 400ml sind ausreichend für ca. 0,8 - 1,0 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
 Staubtrocken: nach ca. 5 Minuten
 Griffest: nach ca. 20 Minuten
 Druchgetrocknet: nach ca. 2 Stunden
 Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
- **Temperaturbeständigkeit:** bis ca. 110°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung
 (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**
 Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** < ? g/l

Eliminación de residuos y clasificación

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos European Aerosols corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual


Anwendung

- Die Dose auf Raumtemperatur bringen, Verarbeitungstemperatur 5° bis 30° C
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Evtl. anschleifen
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln


- Probesprühen
- 2-3 Spritzgänge mit einer Zwischentrocknung von je ca. 3-5 Minuten
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**
- **Geeignete Atemschutzmaske tragen (wir empfehlen Typ A2/P3)**




2 min



20 cm



20°C=
30-40 min



approx. 1 m²



Bestellangaben

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. European Aerosols no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a European Aerosols.

Stand: 18. Juli 2011

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Print date: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com