

Fiche technique Peinture pour jantes



Embellit et protège rapidement et de façon durable les jantes en alliage léger et en acier

Pour protéger les pigmentations de métal et pour une meilleure brillance, nous recommandons le vernis CAR'S réf 385858.

Qualité et propriétés

- Haute qualité nitro-combi.
- Séchage rapide.
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Inaltérable, résiste aux intempéries, à l'usure et à l'essence.
- Bonne tenue de la couleur (ne jaunit pas) et de la brillance
- Haute résistance de la surface.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** nitro-combi
- **Teintes:** or et argent
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530 semi-brillant et après la pose du vernis CAR'S brillant.
- **Rendement:**
Selon la qualité et la couleur du support:
400 ml suffisent pour 4 jantes
600 ml suffisent pour 6 jantes
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
Sec hors poussière: après 10 minutes
Sec au toucher: après 60 minutes
Recouvrable de vernis: après 60 minutes
Sec à coeur: après 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Résistance à la température:** jusqu'à 80°C
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Aérosol, volume net maximal 600 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Préparer les jantes en ôtant la graisse, la poussière et en la nettoyant.
- Si nécessaire traiter la corrosion.
- Le support doit être poncé, propre, sec et exempt de graisse.
- Protéger les flancs des pneus et les éléments autour de la surface à peindre.
- Apprêter avec l'anti-rouille CAR'S
- Après séchage, poncer légèrement (abrasif grain 600)

Appliquer:

- Agiter 3 min. l'aérosol.
- Faire un essai sur une zone masquée.
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de pulvérisation de 25 cm et en laissant 3-5 minutes entre chaque couche.
- Recouvrir de vernis CAR'S pour protéger les pigmentations métalliques.
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycérol

Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocker dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 1 décembre 2009

Cette version remplace les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com