

Notice technique bombe aérosol effet chromé



Bombe aérosol à effet haute brillance qui confère une surface scintillante aux supports lisses. Adapté à une utilisation sur le métal, bois, verre et de nombreux plastiques. Résistance limitée au mauvais temps et au frottement.

Qualité et caractéristiques

- Qualité acrylique supérieure
- Coloris **voir** bouchon
- Bon pouvoir couvrant
- Très haute brillance
- Excellente adhérence
- Séchage rapide
- Belle transition, surface lisse
- **Ne résiste pas au frottement, ni au mauvais temps !**

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : résine acrylique
- **Coloris** : chrome
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : brillant en angle de mesure 60° selon DIN 67530, degré de brillance non mesurable >100
- **Rendement** : en fonction de l'état et de la couleur du support, 400 ml couvrent env. 1,25 à 1,75 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :
Hors poussière : après 5 à 10 minutes
Séchage complet : après 24 heures env.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance thermique** : jusqu'à 110°C
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application :

- La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille et de graisse.
- D'abord poncer les anciennes couches de peinture et pièces peintes, les sous-couche et poncer avec du papier verre de grain 600 après séchage.
- Préparer les surfaces très absorbantes avec la sous-couche MoTip au préalable.
- Bien secouer la bombe pendant 2 minutes avant utilisation.
- Faire un essai.
- La distance doit être de 25 à 30 cm environ.
- Appliquer la peinture de finition en plusieurs couches fines à intervalles de 2 minutes.
- **Important** : techniquement, il est impossible de conserver durablement la haute brillance obtenue. Un recouvrement avec du vernis incolore endommagerait la peinture à effet. La brillance peut être renouvelée lorsqu'elle disparaît en appliquant une nouvelle couche de produit.
- Ne pas pulvériser sur des peintures à base de résine synthétique.

Conseils pour la mise en peinture

Protéger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du brouillard de pulvérisation.

Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.

Stocké dans un endroit sec. Protéger des rayons du soleil et des sources de chaleur. Ne réaliser l'application que par temps sec, à l'abri du vent dans un endroit bien ventilé. D'autres conseils et recommandations se trouvent sur l'étiquette du produit !

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 février 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 27.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com