

Qualité et caractéristiques

- Une bombe aérosol préremplie avec du gaz propulseur et des additifs spéciaux. La peinture à base aqueuse est versée dans la bombe à l'aide d'une machine de remplissage et devient ainsi un produit fini prêt à l'emploi
- Pouvoir couvrant élevé
- Application facile, gain de temps
- Très bonne pulvérisation
- Dilution facile
- Adapté au remplissage avec toutes les machines de remplissage ColorMatic
- Votre revendeur ajoute la peinture à la teinte souhaitée et est donc responsable du produit fini

Idéal pour la peinture de petites surfaces

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Coloris** : en fonction du remplissage
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : les peintures basiques doivent toujours être recouvertes de vernis incolore 2K. Après application du vernis incolore, la peinture basique se distingue par sa résistance élevée aux influences météorologiques et aux produits chimiques, ainsi qu'à sa brillance durable.
- **Rendement** : en fonction de l'état et de la couleur du support
- **Support** : en fonction de la couleur du support primaire de rebouchage HG1 - HG8, primaire d'accrochage plastique ColorMatic, réf. art. 856 563, sous-couche 1K pour aluminium ColorMatic, réf. art. 190278, sous-couche 1 K pour zinc ColorMatic, réf. art. 190285, sous-couche époxy 1K ColorMatic, réf. art. 174414, reboucheur 1K ColorMatic, réf. art. 856556 + 874987, sous-couche 2K Hi-Speed ColorMatic, réf. art. 195327
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** : le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité de l'air, de l'épaisseur de couche appliquée et du type de peinture utilisée (informations auprès de votre revendeur)
- **Conservation/stockage** : bombes vides : 5 ans
bombes remplies : WB-1 à WB-9, WB-13 : dans un délai d'une semaine, WB-10 : dans un délai de 4 jours pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal de 400 ml, quantité de remplissage 100ml
- **Teneur en COV** : 216 g

Références de commande

Application

- Traiter les supports normalement pour le passage d'une peinture basique et les nettoyer avec le détachant silicone, réf. art.-174 469 ColorMatic.
- Secouer la bombe énergiquement pendant 2 minutes.
- Faire un essai
- Les peintures basiques doivent être recouvertes avec le vernis incolore brillant 2K Hi-Speed ColorMatic, réf. art. 187216 ou satiné, réf. art. 231650
- Recouvrable après 30 minutes de séchage à l'air
- 2 à 3 passages complets, 50µ
- 2 min. de repos environ entre les passages
- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Version : 1 août 2013
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com