

Notice technique Primaire d'accrochage anti-rouille



Cette primaire d'accrochage anti-rouille DUPLI-COLOR possède des propriétés anticorrosion et antirouille pour les couches de peinture ultérieures. À base de résine synthétique. Idéale comme apprêt pour les métaux en intérieur et en extérieur. Peut être utilisée sur le fer, l'acier et le zinc.

Qualité et caractéristiques

- Résistance aux influences météorologiques
- Facile à appliquer
- Facile à poncer
- Pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** Résine alkyde
- **Coloris :** brun rouge
- **Odeur :** en fonction du solvant
- **Brillance :** avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 non pertinent
- **Rendement :**
env. 95 ml par m² en fonction de l'épaisseur de couche
250 ml suffisent pour env. 2,5 - 3 m²
750 ml suffisent pour env. 7,5 - 9 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Sec au toucher : après 4-6 heures environ.
Recouvrable : après env. 24 à 36 heures.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du support.
- **Nettoyage des outils de travail :** nettoyer le pinceau après utilisation avec un nettoyant prévu à cet effet
- **Conservation/stockage :**
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance :**
Boîtes métalliques 250 et 750 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation :

- Le support doit être solide, sec, propre et exempt de graisse et de rouille.
- Nettoyer les surfaces zinguées avec un nettoyant pour zinc ou ménager (p. ex. ammoniacale)
- Retirer les anciennes couches écaillées et qui se décollent.
- Poncer et nettoyer les couches bien conservées, puis vérifier leur compatibilité avec une couche de test.

Application :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- La température de l'objet et ambiante doit se situer aux alentours de +7°C.
- Au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité de la peinture)
- Sous-couche avec la primaire antirouille
- Couche de finition avec un vernis de résine synthétique, non dilué.
- Avant chaque couche, poncer légèrement, et nettoyer le support après séchage.

- Nettoyer les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant pour pinceau.
- Diluable : avec diluant universel.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 10 avril 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com