

Fiche technique Sous-couche plastique



La sous-couche pour plastique DUPLI-COLOR permet une adhérence optimale des peintures glycérophtaliques, acryliques ou nitrocombi sur les plastiques durs.

Convient pour les pièces automobiles, le mobilier de jardin ou tous autres objets en plastique dur.

Applicable sur les matières plastiques suivantes : polyuréthane (PUR), polystyrène (PS), polyamide (PA), polypropylène (EPDM), l'ABS, la fibre de verre (GFK) et le PVC dur.

Peut être recouvert de peinture DUPLI-COLOR glycéro, nitro-combi ou acrylique.

Qualité et propriétés

- Produit solvanté contenant de agents d'accrochage spécifiques
- Séchage rapide
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne résistance aux influences climatiques
- Bonne fluidité, surface lisse

Données physiques et chimiques

- **Liant** : résine spécifique
- **Teinte** : incolore
- **Odeur** : solvant
- **Finition** : degré de brillance : 60° selon DIN 67530
- **Rendement** :
150 ml suffisent pour env. 1,8 - 2,3 m²
400 ml suffisent pour env. 5 - 6 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative)** :
Sec et recouvrable : après 15 minutes
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'épaisseur de l'application.
- **Résistance à la température** : non applicable
- **Durée de vie/stockage** :
10 ans dans des conditions de stockage appropriées (10°-25°C, humidité relative max. 60%)
- **Contenant** :
Aérosol, volume net maximal : 150 ml et 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

- Le support doit être propre, exempt de graisse et de silicone.
- Eventuellement poncer à l'abrasif grain 600.
- Dépoussiérer.

Application :

- Agiter énergiquement 3 minutes l'aérosol.
- Faire un test de pulvérisation sur une zone masquée.
- Appliquer au maximum 2 couches fines.
- Distance de pulvérisation : env. 25 cm.
- Après séchage (env. 15 minutes), recouvrable avec de la peinture acrylique, glycéro ou nitro-combi.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour : 20 août 2012

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com