

Notice technique Peinture pour bateau



La peinture brillante pour bateau DUPLI-COLOR est une peinture à base de résine synthétique sans aromatisants pour le vernissage transparent des surfaces en bois noble au-dessus du niveau de l'eau.

Qualité et caractéristiques

- résistance aux influences météorologiques
- résiste aux chocs et aux rayures
- pour une utilisation sur du bois au-dessus du niveau de l'eau
- faible odeur
- sans aromatisants
- pour l'intérieur et l'extérieur
- belle transition
- résistant aux produits de nettoyage ménagers

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Résine alkyde
- **Coloris** : incolore
- **Odeur** : neutre
- **Brillance** : avec un angle de mesure de 60° selon DIN 67530 brillant
- **Rendement** :
750 ml suffisent pour env. 8 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 65 %) :**
Sec au toucher : après 6 heures environ.
Recouvrable : après 24 heures environ.
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de la porosité du bois.
- **Nettoyage des outils de travail** : nettoyer le pinceau après utilisation avec un nettoyeur prévu à cet effet
- **Conservation/stockage** :
5 ans pour un stockage conforme (=10°C à 25°C, humidité relative max. de 60 %) dans le contenant d'origine fermé.
Ne pas stocker à une température inférieure à 5°C !
- **Emballage/contenance** :
Boîtes métalliques de 750 ml de contenance

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support :

Pour assurer une bonne adhérence et un revêtement parfait, il convient de préparer le support comme suit :

- Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse et solides.
- Nettoyer et poncer les anciennes couches de peinture si elles sont intactes, sinon, décaper avec un décapant à peinture.
- Retirer les couches écaillées et qui se décollent sans laisser de résidus.
- La température minimale d'application pour le matériel et la zone environnante est de 5°C.

Peinture :

- Bien mélanger la peinture avant utilisation.
- À appliquer au pinceau (pinceau à poils naturels), au rouleau (rouleau en mousse) ou au pulvérisateur (adapter la viscosité à l'aide d'un diluant universel).
- Suggestion : 3 couches de peinture pour bateau DUPLI-COLOR. Diluer la première couche et la couche intermédiaire avec environ 5 % de substitut de térébenthine. Poncer légèrement la surface entre chaque étape de travail.
- En cas d'utilisation à l'extérieur, appliquer une première couche de primaire de protection du bois.
- Ne pas appliquer au soleil ou sous la pluie. Utiliser uniquement au-dessus du niveau de l'eau. Les surfaces directement altérées par les intempéries doivent être traitées à l'extérieur avec des lasures ou un matériau opaque (p. ex. une peinture à base de résine synthétique).

- Nettoyer minutieusement tous les outils immédiatement après utilisation avec un nettoyant prévu à cet effet.

Conseils pour un résultat optimal :

- Commencer par les bords et les coins. Utiliser un pinceau pour cette étape.
- Appliquer ensuite en croisant les couches.
- Respecter des temps de séchage de 24 heures entre chaque couche.
- Peut être appliqué avec des outils de peinture pour les peintures à base de solvants.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 13 mars 2018

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com