Notice technique bombe aérosol pour radiateurs

Peinture pour radiateurs résistant durablement à la chaleur pour la rénovation et la retouche de radiateurs, chauffe-eaux, éléments de chauffage, tuyauteries d'eau chaude etc.

Nous vous recommandons de préparer les radiateurs avec la sous-couche pour métal DUPLI-COLOR pour améliorer l'adhérence et la résistance de la peinture.

Qualité et caractéristiques

- Résine synthétique de qualité supérieure
- Bon pouvoir couvrant et de rebouchage
- Longue conservation et fonctionnalité
- Excellente adhérence
- Belle transition, surface lisse
- Séchage rapide
- Couleurs et brillance durables
- Résistant aux rayures, aux coups et aux chocs

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** résine alkyde
- **Coloris :** en fonction du coloris
- **Odeur :** odeur de solvant
- **Brillance :** brillant en angle de mesure 60° selon DIN 67530 : 80 GE
  satiné : 30 à 35 GE
- **Rendement :**
  en fonction de l'état et de la couleur du support,
  400 ml couvrent env. 0,8 à 1,2 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%) :**
  Hors poussière : après 30 minutes
  Sec au toucher : après 3 heures.
  Séchage complet : après 24 heures env.
  Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance thermique :** jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage :**
  10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance :**
  bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Environnement et règlementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent êtres portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage règlementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquettage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.

Mode d'emploi

Application

Préparation de la surface :

- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- Éliminer les anciennes peintures non adhérentes, puis poncer et sous-coucher.

Peinture :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Secouer énergiquement la bombe pendant 2 à 3 minutes avant utilisation.
- Faire un essai et vérifier la compatibilité sur un endroit non visible.
- Appliquer plusieurs couches fines en respectant une distance de 25 cm.
- Bien aérer pour une application en intérieur (sans courant d'air toutefois) et protéger généreusement les zones environnantes.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 7 janvier 2010
Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com