

Notice technique bombe aérosol sanitaire



Peinture en bombe à séchage rapide, résistant à l'humidité dans les coloris sanitaires les plus courants. Pour une conception ton sur ton d'objets d'aménagement et d'accessoires de salle de bains et WC. Adapté pour le bois, métal, les plastiques durs pouvant être peints, la pierre et le verre et également pour le raphia et l'osier.

Choisissez une sous-couche assortie dans notre gamme basique pour une adhérence optimale sur le support.

Qualité et caractéristiques

- Résine synthétique de qualité supérieure
- Bon pouvoir couvrant et de rebouchage
- Belle transition, surface lisse
- Séchage rapide
- Non sensible à l'humidité
- Couleurs et brillance durables

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : résine alkyde
- **Coloris** : en fonction du coloris
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : brillant en angle de mesure 60° selon DIN 67530 : 90 à 95 GE
- **Rendement** :
en fonction de l'état et de la couleur du support,
400 ml couvrent env. 0,8 à 1,2 m²
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :
Hors poussière : après env. 30 minutes
Sec au toucher : après env. 3 heures
Séchage complet : après env. 24 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Application

Préparation de la surface :

- Éliminer les anciennes peintures et la rouille non adhérentes.
- La surface doit être propre, sèche et exempte de graisse.
- En fonction du support, passer une première couche de sous-couche pour bois, sous-couche pour métal ou sous-couche universelle DUPLI-COLOR.

Peinture :

- Masquer les surfaces qui ne doivent pas être peintes.
- Secouer la bombe pendant 2 à 3 minutes avant utilisation.
- Faire un essai et vérifier la compatibilité sur un endroit non visible.
- Pulvériser plusieurs couches fines à intervalles de 2 minutes.
- Distance env. 25 cm.
- L'on obtient des résultats optimaux à une température ambiante de 20 °C environ.

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 7 janvier 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 29.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com