

Fiche technique Sous-couche universelle PLATINUM



La sous-couche universel offre une excellente adhérence des peintures Platinum et autres peinture glycéro et acrylique Dupli-Color. convient pour le bois, le métal, le verre, la céramique, le fibrociment, le carton etc.

Appliquer l'apprêt pour plastique sur les surfaces en plastique que vous souhaitez repeindre.

Peintures DUPLI-COLOR Platinum

Qualité et propriétés

- Haute qualité nitro-combi
- Excellent pouvoir garnissant
- Bonne fluidité, rendu lisse
- Séchage rapide
- Protection anti-rouille
- Permet une meilleure adhérence de la peinture sur le support
- Optimise la brillance de la peinture
- Permet une économie de la peinture
- Particulièrement facile d'utilisation, il offre une qualité durable, d'excellentes propriétés de ponçage et peut être repeint
- Convient pour l'intérieur et l'extérieur
- Pulvérisation accidentelle impossible grâce au capuchon inviolable.

Données physiques et chimiques

- **Liant:** résine de nitro-combi
- **Teinte:** gris
- **Odeur:** solvant
- **Finition:** degré de brillance 60° selon DIN 67530 mat
- **Rendement:**
Selon la qualité et la couleur du support 400 ml suffisent pour env. 0,8 m²
- **Séchage (à 20°C, 50% d'humidité relative):**
Sec hors poussière: après 15 minutes
Sec au toucher: après 30 minutes
Recouvrable: après 2-4 heures
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité et de l'application.
- **Durée de vie/stockage:**
10 ans dans des conditions de stockages appropriées (=10°-25°C, taux d'humidité relative max. 60%)
- **Contenant:**
Aérosol, volume net maximal 400 ml.

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Mode d'emploi

Préparation du support:

- Nettoyer et ôter la rouille
- Poncer les tâches persistantes puis nettoyer
- Le support doit être propre, sec et exempt de graisse
- Ne pas coller les surfaces peintes.

Application:

- Agiter 2-3 min. l'aérosol
- Faire un test sur une zone masquée
- Appliquer plusieurs couches fines en laissant sécher 2 minutes entre chaque couche
- Distance de pulvérisation: 25 cm
- Egaliser les petits creux ou les zones mastiquées en procédant à plusieurs pulvérisations légères et successives
- Après séchage (env. 2-4 heures) poncer avec un abrasif à l'eau grain 600, nettoyer et laisser sécher
- Recouvrir avec de la peinture Platinum ou tout autre peinture glycéro ou acrylique
- Ne pas appliquer sur de la peinture glycéro!

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Mise à jour: 7 janvier 2010

Cette version remplace toutes les versions précédentes existantes.

Date d'impression: 30.04.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com