

Notice technique composant carbone cycling



Lubrifiant de haute qualité, à faible viscosité pour toutes les pièces mobiles non chargées de bicyclettes, à l'exception des chaînes. Convient aux pièces traitées et non traitées en carbone, aluminium, acier et plastique.

Domaines d'utilisation : dérailleur avant et arrière, câble de vitesses, câble de frein, levier de vitesses, levier de frein et verrouillage

Qualité et caractéristiques

- Faible coefficient de frottement avec une résistance minimale
- Excellent pouvoir lubrifiant
- Contient du PTFE (polytétrafluoroéthylène)
- Évite l'usure
- La salissure s'accroche moins
- Résistant aux influences météorologiques
- Déperlant
- Jet dirigé
- Peut être pulvérisé dans toutes les directions grâce à l'utilisation d'une buse spéciale 360°

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : Huile synthétique avec PTFE
- **Coloris** : transparent
- **Odeur** : caractéristique
- **Poids spécifique à 20°C** : 0,91 g/ml
- **Rendement** : 1,5 à 2,0 g/sec.
- **Pression de vapeur à 20°C** : env. 3 bars
- **Conservation/stockage** :
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
- **Emballage/contenance** :
bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml

Environnement et réglementation

Respect de l'environnement : Les produits European Aerosols sont 100% exempts de métaux lourds et utilisent des propulseurs garantis sans HCFC depuis 1977. Les capuchons et les emballages sont issus de matériaux recyclés.

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application :

- Laisser la bombe à température ambiante.
- Température d'application comprise entre 5 et 30°C.
- Secouer pendant 2 minutes avant utilisation.
- La surface doit être propre et sèche.
- Appliquer le lubrifiant en une couche mince.

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 10 mai 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 01.05.2024

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com