

Notice technique bombe aérosol pour jantes



La bombe aérosol pour jantes ColorMatic est une peinture acrylique de qualité supérieure avec un pouvoir couvrant élevé et un séchage rapide. La pulvérisation à jet large de qualité professionnelle donne une transition superbe et des résultats sûrs.

Pour une adhérence optimale, la jante en alu peut être sous-couchée avant application de la bombe aérosol pour jantes ColorMatic avec la [sous-couche 1K ColorMatic pour aluminium, réf. art. 180278](#). Pour les jantes en acier avec le [primaire de rebouchage 1 K ColorMatic](#)

Domaine d'utilisation :

idéal pour la mise en peinture de jantes neuves ou d'occasion.

Qualité et caractéristiques

- Application facile, gain de temps
- Séchage rapide
- Pouvoir couvrant particulièrement élevé
- Résistant contre les impacts, le sel de déneigement etc.
- Résiste au frottement
- Résiste au lavage industriel

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : NC
- **Coloris** : noir (n° art. 190353), argenté (réf. art. 190377)
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : brillant en angle de mesure 60° selon DIN 67530 : 80 GE
- **Rendement** : en fonction de l'état et de la couleur du support, 400 ml couvrent env. 0,8 à 1,0 m²
- **Support** : jante alu ou acier soigneusement nettoyée, neuve et d'occasion
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :
Hors poussière : après 10 minutes
Sec au toucher : après 30 minutes
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C
- **Conservation/stockage** : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance** : bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml
- **Teneur en COV** : 273,1 g

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Etiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.




Application

- Nettoyer la surface à peindre soigneusement avec le nettoyant silicone ColorMatic, réf. art. 174469, poncer
- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et être sèche
- Secouer la bombe énergiquement pendant 2 minutes.
- Faire un essai
- Pour une adhérence optimale, la jante en alu peut être sous-couchée avant application de la bombe aérosol pour jantes ColorMatic avec la sous-couche 1K ColorMatic pour aluminium, réf. art. 180278. Avec le primaire de rebouchage 1K ColorMatic pour les jantes en acier
- 2 à 3 passages
- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**

Conseil d'utilisation

Également adapté pour la mise en peinture de sorties d'échappement



Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21/05/2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com