

# Notice technique Chassis-Color



Chassis Color de ColorMatic est une peinture acrylique satinée de qualité supérieure, adaptée à la mise en peinture rapide universelle de châssis automobiles. Grâce à une pulvérisation à jet large de qualité professionnelle, également utilisable sur de grandes surfaces. Une pigmentation extrêmement forte et des additifs spéciaux veillent à un pouvoir couvrant élevé, à des épaisseurs de couche importantes alors que les coulures sont réduites ; l'adhérence est de bonne qualité sur le métal directement.

Pour une préparation optimale, nettoyez la surface à peindre soigneusement avec le [détachant silicone ColorMatic, réf. art. 174469](#) et appliquez si besoin une sous-couche ou un reboucheur (par ex. [reboucheur sous-couche 2K ColorMatic, réf. art. 195327](#)). Pour la réparation de petites surfaces, nous vous recommandons également l'utilisation de [la peinture à diluer ColorMatic, réf. 114229](#) sur les bords.

## Domaine d'utilisation :

idéal pour la peinture de petites surfaces et de pièces.

## Qualité et caractéristiques

- Peinture acrylique de qualité supérieure
- Application facile
- Grâce à une pulvérisation de qualité professionnelle, également utilisable sur de grandes surfaces
- Une pigmentation extrêmement forte et des additifs spéciaux veillent à un pouvoir couvrant élevé
- Des épaisseurs de couche importantes avec un risque de coulure réduit
- Dilution facile

## Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant** : acrylique
- **Coloris** : en fonction du coloris
- **Odeur** : odeur de solvant
- **Brillance** : brillant en angle de mesure 60° selon DIN 67530  
: 80 GE  
satin : 30 GE  
mat : 10 GE
- **Rendement** :  
en fonction de l'état et de la couleur du support,  
400 ml couvrent env. 0,8 à 1,0 m<sup>2</sup>
- **Support** :  
reboucheur sous-couche 2K ColorMatic, réf. art. 195 327  
sous-couche 1K pour aluminium ColorMatic, réf. art. 190 278  
sous-couche 1K pour zinc ColorMatic, réf. art. 190 285  
sous-couche époxy 1K ColorMatic, réf. art. 174 414  
reboucheur 1K ColorMatic, beige, réf. art. 856 556  
reboucheur 1K ColorMatic, gris, réf. art.-874 987  
Peinture sèche, poncée
- **Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%)** :  
Hors poussière : après 10 minutes  
Sec au toucher : après 30 minutes  
Le temps de séchage dépend de la température ambiante, de l'humidité relative et de l'épaisseur de la couche appliquée.
- **Résistance thermique** : jusqu'à 80°C

- **Conservation/stockage :**  
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance :**  
bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml
- **Teneur en COV :** 240,1 g

## Élimination des déchets et réglementation

**Traitement des déchets :** Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

**Étiquetage réglementaire :** Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



### Application


- Nettoyer la surface à peindre soigneusement avec le [nettoyant silicone ColorMatic, réf. art. 174469](#), poncer
- La surface doit être exempte de poussière, de graisse et être sèche
- Secouer la bombe énergiquement pendant 2 minutes.
- Faire un essai
- 2 à 3 passages
- **Utilisation par un professionnel uniquement**
- **Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)**




2 min




2-3



5 min



20°C=60 min



## Références de commande

## Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 21 mai 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | [info-de@european-aerosols.com](mailto:info-de@european-aerosols.com)