

Notice technique peinture de dilution



La peinture de dilution ColorMatic est utilisable de manière universelle pour être diluée dans les vernis incolores 1K et 2K, ainsi que les peintures de finition 1K et 2K. Grâce à sa recette spéciale, les bords se dissolvent de sorte à permettre une transition de qualité avec la peinture dans la zone de transition. Effort de polissage visiblement réduit.

Appliquer sur la zone de transition immédiatement après application du [verniss incolore 2K Hi-Speed ColorMatic 2K](#) ou de la peinture de finition 2K.

Domaine d'utilisation :
idéale pour la réparation de petites surfaces.

Qualité et caractéristiques

- Indispensable pour les retouches de peinture
- Pour la dilution de vernis incolores 1K et 2K, ainsi que les peintures de finition 1K et 2K.
- Application facile, gain de temps
- Très bonne capacité de dissolution
- Facile à polir
- Effort de polissage visiblement réduit
- Donne des surfaces de transition nettes

Caractéristiques physiques et chimiques

- **Base du liant :** résine spéciale
- **Coloris :** transparent
- **Odeur :** odeur de solvant
- **Résistance thermique :** jusqu'à 90°C
- **Conservation/stockage :**
10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %)
- **Emballage/contenance :**
bombe aérosol, volume nominal maximal 400 ml
- **Teneur en COV :** 283,8 g

Élimination des déchets et réglementation

Traitement des déchets : Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.

Étiquetage réglementaire : Tous les produits European Aerosols respectent les dispositions en matière d'étiquetage prévues par la Directive 1999/45/EG. Tous les aérosols correspondent au TRGS 200 et TRG 300 ainsi qu'à la Directive 75/324/EWG dans sa variation actuelle.



Application

- Appliquer sur la zone de transition immédiatement après application du vernis incolore 2K Hi-Speed ColorMatic 2K ou de la peinture de finition 2K
- D'abord matifier le support dans la zone de transition avec le tampon de ponçage P2000-P4000.
- **Utilisation par un professionnel uniquement**

- Porter une protection respiratoire adaptée (nous recommandons le type A2/P3)

Conseil d'utilisation

Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de passer la peinture de dilution env. 10 cm à l'intérieur et à l'extérieur des bords.



2 min

thin coats:
2-3

Références de commande

Non-responsabilité

La présente fiche technique informe sans engagement sur les caractéristiques du produit suivant le niveau actuel de la technique. Nos consignes de mise en œuvre doivent être ajustées en fonction des conditions locales et des matières et appareils utilisés. Veuillez également observer les droits de protection industrielle applicables. Tous droits réservés.

Version : 8 juillet 2010

Cette version annule toutes les versions publiées antérieurement.

Date d'impression: 16.08.2026

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com