

Tehničke informacije dvoslojnog prozirnog laka



Završni lak visokog sjaja otporan na vremenske uvjete. Za korištenje sa DUPLI-COLOR akrilnim sprejevima.

Neizostavan za zavarivanje svih metallic i bisernih lakova u svrhu njihove zaštite od vremenskih i okolišnih utjecaja.

Prikladan je čak i kao gornji sloj za DUPLI-COLOR Tuning boju za kotače (npr. srebrna boja za kotače art.no. 191305, zlatna boja za kotače art.no. 192012).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Brzo sušenje
- Dugotrajan sjaj
- Izvrsno prijanjanje
- Vrlo tvrde površine, dobra elastičnost
- Dobar protok, Glatke površine
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Može se polirati
- Otporan na prijavštinu zahvaljujući vrlo glatkoj površini.
- Otporan na vremenske uvjete, svjetlo, UV zrake (ne dolazi do žutila)
- Otporan na ogrebotine i udarce
- Ograničena otpornost na gorivo

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** bezbojan
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjajno, 80-85 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
12 mL za mala područja
150 mL za otprilike 0.5 m²
400 mL za otprilike 1.3 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 60 minuta
može se polirati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:** aerosoli: 10 godina; touch-up olovke: 5 godina; ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%).
- **Veličina:** touch-up olovke 12 mL, limenke spreja sa maksimalnim nominalnim volumenom 150 mL odnosno 400 mL.

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Ostavite DUPLI-COLOR metallic sloj da se osuši najmanje 30 minuta.
- Prije uporabe, tresite prozirni lak 1 minutu.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Ne nanosite sprej na površine koje su bojane sa sintetičkim lakovima na bazi smole.
- Nakon 24 sata sušenja prašina spreja se može polirati sa presto pastom za poliranje.

Od 1. prosinca 2009.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 02.05.2024