

Tehničke informacije punila



Poseban temeljni premaz za željezo i čelični lim (auto dijelovi). DUPLI-COLOR punilo je savršen temeljni premaz za manje i veće popravke sa DUPLI-COLOR auto sprejem.

Sa DUPLI-COLOR Punilom možete temeljno premazati i detaljno popuniti male udubine, ogrebotine i slična oštećenja boje u jednom koraku.

Mrlje od hrđe prvo trebaju biti obrađene sa presto pretvaračem hrđe art.no. 603079.

Za brušenje poslije sušenja preporučamo presto papir za mokro brušenje grain 240 art.no. 670343 ili 135932 i grain 600 art.no. 670435 ili 135934.

Kvaliteta i svojstva

- Temeljni premaz za punjenje u nitro kombiniranoj kvaliteti
- Vrlo visoka moć punjenja
- Odlično prijanjanje
- Stvara kohezivnu površinu
- Lako za brušenje
- Vodootporno
- Lako za sprejanje
- Stvara odličnu zaštitu od korozije
- Dobra otpornost na vremenske uvjete
- Brzo se suši na dodir i za obradu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana smola
- **Boja:** bež
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja:** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530) mat, 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji podloge:
150 mL je dovoljno za otprilike 0.3 m²
400 mL je dovoljno za otprilike 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon otprilike 2-4 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja.
- **Temperaturna stabilnost:** nije primjenjiv
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako su osigurani prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Velicina:** limenke aerosola, maksimalan nominalni volumen 150 odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba:

- Prije uporabe, protresite limenku 3 minute.
- Uvjeti za savršen popravak boje ostvaruju se pažljivom pripremom pozadine: mrlje hrđe moraju se predobraditi sa pretvaračem hrđe, ostale veće udubine trebaju se brusiti do čistog metala i popuniti. Nakon sušenja treba se brusiti sa brusnim papirom za mokro brušenje zrna 240.
- U slučaju manjih udubina, ogrebotina ili sličnih oštećenja boje, proizvod je i temeljni premaz i punilo u jednom. Samo lagano pobrusite oštećeno područje te ga zatim posprejajte sa DUPLI-COLOR punilom. Ako je potrebno, nanesite drugi sloj nakon 30 minuta.
- Nakon sušenja (otprilike 2 sata) brusite sa papirom za mokro brušenje zrna 600 i vodom u kružnim pokretima. Također lagano brusite i granične površine boje kako biste osigurali glatki prijelaz.
- Nakon brušenja, uklonite abrazivnu prašinu pranjem i ostavite da se suši.
- Zatim nanesite završni sloj DUPLI-COLOR auto spreja.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima; ne premazujte sa sintetičkim bojama.

As of December 1, 2009

This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum ispisa: 02.05.2024