

Tehničke informacije temeljnog premaza za aluminij



Posebno temeljno premazivanje za aluminijske dijelove ako je potrebno naknadno pokrovno lakiranje.

Može se koristiti u kombinaciji sa svim akrilnim ili sintetičkim lakovima koji se suše na zraku, poput [DUPLI-COLOR Auto spreja](#) ili [DUPLI-COLOR Lackspraya](#).

Prije upotrebe, preporučamo suho brušenje aluminijskih površina sa finim papirom za suho brušenje. Ovdje možete naći izbor presto papira za suho brušenje.

Kvaliteta i svojstva

- Nitro kombinirana- akrilna kombinacija
- Izvrstan promotor adhezije između aluminijske podloge i gornjeg sloja
- Prikladan za aluminij, a ograničena uporaba kod cinka i bakra
- Stupanj sjaja: mat
- Dobra otpornost na vremenske uvjete
- Dobar protok, glatka površina
- Za unutarnju i vanjsku uporabu

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro kombinirana- akrilna kombinacija
- **Boja:** siva
- **Stupanj sjaja:** mat, 5-10 jedinica sjaja pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530
- **Učinkovitost:** ovisno o gustoći i boji pozadine: 400 mL je dovoljno otprilike za 0.8 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50 % relativne vlažnosti zraka):** suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
suho: nakon otprilike 2-4 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanesenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalno 60%)
- **Veličina:** limenke aerosola, maksimalan nominalni volumen 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- suho brušenje sa finim brusnim papirom (zrna 600), pažljivo uklonite abrazivnu prašinu.
- Površina mora biti suha i čista te ne smije sadržavati masnoću.

Temeljno premazivanje:

- Tresite limenku 2 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu.
- Nanesite 2-3 tanka sloja.
- Nanosite sprej sa udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 2-4 sata), nanesite gornji sloj.
- Premaziivo sa akrilnim ili sintetičkim lakovima.

Od 4. rujna, 2013.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 01.05.2024