

Tehničke informacije cink spreja



Hladna galvanizacija protiv korozije. Odlična zaštita od hrđe za sve željezne metale, poput auto dijelova, ispušnih sustava, vrata, strojeva, metalnih kućišta, ograda... Posebno je prikladan za zaštitu šavova nastalih zavarivanjem i metala koji su izloženi koroziji.

Za popravak cinkom obloženih površina u odgovarajućoj boji, koristite [DUPLI-COLOR Cink-Alu-sprej art.no. 504433](#).

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredni cink premaz s udjelom cinka u suhom filmu većim od 90%
- Katodna zaštita od korozije za sve čiste metale
- Otpornost na najjače utjecaje korozije
- Temperaturna otpornost do 600°C
- Posebno prikladan za šavove brtvljenja
- Idealan za sve metale u vanjskim prostorima izloženim hrđi

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** epoksiester
- **Boja:** boja cinka
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 mL dovoljno je za otprilike 1.0-1.5 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 20 minuta
premazivo: nakon 24 sata
otporno na temperaturu: nakon 6-12 sati
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 600°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena od 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

Priprema podloge:

- Metalna površina mora biti čista i bez masnoća.
- Uslijed velike gustoće, cink temeljni premaz mora se protresti najmanje 2 minute nakon što se čuje zvuk kuglica za miješanje. U suprotnom bi moglo doći do kvara ventila.

Lakiranje:

- Snažno tresite limenku otprilike 2-3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko pokrovnih slojeva.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25-30 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 24 sata) nanesite temeljni premaz i gornji sloj.
- Tanke slojeve nanesite na one predmete koji su izloženi visokim temperaturama. Po potrebi, premažite ih sa lakovima otpornima na toplinu.
- Može se premazati sam sa sobom.

Od 20. kolovoza 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

