

Tehničke informacije punila



Posebno punilo za željezo i lim (auto dijelovi). MoTip punilo savršen je temeljni premaz za manje i veće popravke sa MoTip Kompaktom.

Sa MoTip punilom u mogućnosti ste temeljno premazati i fino popuniti manje udubine, ogrebotine i slična oštećenja boje u jednom koraku.

Mrlje hrde trebaju biti prethodno obrađene sa presto pretvaračem hrde.

Za brušenje nakon sušenja preporučamo presto brusne papire za mokro brušenje grain 240 i grain 400.

Kvaliteta i svojstva

- Temeljni premaz/ punilo u nitro-kombiniranoj kvaliteti
- Vrlo visoka moć punjenja
- Izvrsno prijanjanje
- Stvara kohezivnu površinu
- Lako za brušenje
- Stvara vrlo dobru zaštitu od hrđanja
- Izvrsna otpornost na vremenske utjecaje
- Vrlo brz postaje suh na dodir te potpuno suh
- Može se bojati svim sustavima lakova

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** nitro-kombinirana smola
- **Boja:** bež
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1,25-1,75 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 5-10 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 20 minuta
može se obrađivati: nakon otprilike 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** neprimjenjivo
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ,ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba:

- Prije upotrebe, protresite limenku 2 minute.
- Uvjet za savršen popravak boje je pažljiva priprema podloge: mrlje hrde moraju se predobraditi pretvaračem hrde, ostale veće udubine moraju se izbrusiti do golog metala i popuniti. Nakon sušenja, izbrusite brusnim papirom za mokro brušenje zrna 240.
- U slučaju malih udubljenja, ogrebotina i sličnih oštećenja, ovaj proizvod je temeljni premaz i punilo u jednom. Samo lagano izbrusite oštećena područja brusnim papirom za mokro brušenje i zatim nanesite sloj spreja MoTip punila. Po potrebi, nanesite drugi sloj nakon 30 minuta.
- Nakon sušenja (otprilike 2 sata), izbrusite brusnim papirom zrna 600 i velikom količinom vode kružnim pokretima. Također lagano izbrusite i rubne dijelove boje kako bi ostvarili glatki prijelaz.
- Nakon brušenja, uklonite nastalu prašinu vodom i pustite da se površina osuši.
- Zatim nanesite završni sloj MoTip Kompakta.
- Premazivo sa sintetičkim ili akrilnim lakovima; ne nanositi sintetičke boje!

Od 8. veljače, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 01.05.2024