

Tehničke informacije Alu-Cink spreja



MoTip Alu Cink sprej za cinkom obložene dijelove i površine koje su se oštetile zavarivanjem, brušenjem, bušenjem, transportom.. te moraju biti popravljene ili prilagođene nijansi boje.

Prikladan je i kao izvrsna zaštita od korozije za metalne površine i čiste željezne metale. Ograničena primjena na aluminiju.

Za veće metalne površine koje su posebno izložene koroziji, koristite MoTip Cink sprej.

Kvaliteta i svojstva

- Izvrsna zaštita od hrđe
- Temperaturno otporan do 250°C
- Otporan na temperaturne promjene
- Dobar protok
- Brzo sušivi
- Izvrsno prijanjanje
- Dobro pokrivanje
- Otporan na gorivo, kemikalije i vremenske utjecaje
- Premaziv s akrilnim, nitro-kombiniranim i sintetičkim lakovima

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** epoksi ester
- **Boja:** srebrna metallic, slična galvanizaciji
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): satenski mat, nemjerljiv poput metallica
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1,25-1,75 m² pokrovnog sloja
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 20-30 minuta
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 250°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ,ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba

- Podloga mora biti čista, suha i bez masnoća ili hrđe.
- Snažno tresite limenku otprilike 2 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko slojeva.
- Nanosite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nakon sušenja (otprilike 12-24 sata) može se temeljno premazati ili lakirati (po želji).
- Ne preporuča se premazivanje drugim lakovima

Od 14. kolovoza, 2012.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 01.05.2024