

Tehničke informacije spreja za branike



Ogrebotine branika i oštećenja uzrokovana vremenskim uvjetima stvar su prošlosti sa MoTip sprejem za branike. Koristi se za popravak i poboljšanje plastičnih branika sa istovremenim održavanjem izvorne strukture. Sprej se može izravno nanijeti na plastične površine bez potrebe za temeljnim premazivanjem te daje svileni sjaj sintetičkim površinama.

Sprej je dostupan u 5 različitih boja kako bi odgovarao boji branika.

Kvaliteta i svojstva

- Dugotrajan sjaj i boja
- Zadržava izvornu strukturu branika
- Otporan na ogrebotine i udarce
- Jednostavan za uporabu
- Kratko vrijeme sušenja
- Izvrsno pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje
- Prikladan na brojnim sintetičkim materijalima

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): satenski sjajne: 30-35 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 2 branika
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon 20-30 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 1 sata
može se obrađivati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:**
do 110°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ,ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Tresite limenku 2 minute prije uporabe.
- Testirajte kompatibilnost spreja na neprimjetnom mjestu.
- Udaljenost nanošenja treba iznositi otprilike 25-30 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva dok ne postignete željeni učinak.

Od 8. veljače, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 03.05.2024