

Kvaliteta i svojstva

- Prvorazredan akrilni kit u spreju
- Može se nanijeti u nekoliko slojeva
- Izvrsno prijanjanje
- Iznimno jaka moć punjenja
- Brzo sušivi
- Lako se brusi nakon kratkog perioda sušenja
- Visoka debljina sloja uslijed dobre stabilnosti
- Dobra otpornost na vodu
- Lako se nanosi
- Izvrsna zaštita od hrđe
- Dobar tok, glatka površina

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilna smola
- **Boja:** bež- siva
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): mat: 5-10 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge te o nanešenom sloju debljine 20µm:
400 ml dovoljno je za otprilike 1.25 - 1.75 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 5-10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 10-20 minuta
može se obrađivati: nakon otprilike 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 110°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (= 10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba:

- Uklonite prljavštinu, ulje i masnoću.
- Izbrusite površinu brusnim papirom zrna 240 do zrna 400. Grubo brušena i popunjena područja moraju se mokro izbrusiti. Pažljivo uklonite abrazivnu prašinu.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Snažno tresite limenku otprilike 2 minute.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25-30 cm.
- Nanesite MoTip kit u spreju u nekoliko tankih slojeva. Pričekajte 2-5 minuta nakon svakog sloja i protresite limenku prije svakog sprejanja.
- Nakon otprilike sat vremena, ovisno o vremenskim uvjetima, mokro izbrusite brusnim papirom zrna 400 do 500. Što je deblji sloj, dulje je vrijeme sušenja.
- Nastavite strukturu korištenjem MoTip punila i MoTip Kompakta.
- Premaziivo sa sintetičkim i akrilnim lakovima.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja!

Od 27. lipnja, 2014.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024