

Tehničke informacije voska za šupljine



MoTip vosak za šupljine učinkovito štiti šupljine vozila posebno izložene hrđi; poput vrata, bočnih panela, poklopaca... Hrđa se može spriječiti redovitim nanošenjem tankog sloja koji je dovoljan za zaštitu metala.

Punilo ima odlična svojstva protiv prodiranja vode i penetracija. Nakon što je jednom nanešen, lagan ljepljivi film pojavljuje se sa samoobnavljajućim svojstvima te se može koristiti u svrhu zaštite strojeva. U dodatak, tipičan miris povezan sa voskovima nakon izloženosti suncu i toplini, ovdje nije prisutan.

Dostupan u limenkama od 500 mL i limenkama od jedne litre za pištolje za sprejeve.

Kvaliteta i svojstva

- Izvršno prodiranje u neugodne šupljine
- Eliminacija i dislokacija postojeće vode
- Lako nanošenje
- Auto-popravak postojećih manjih oštećenja dislokacijom vode
- Zaštita od hrđe
- Izvršno prijanjanje
- Otporan na vremenske uvjete, slabe kiseline i baze
- Ne može se premazivati lakovima
- Čišćenje: svjež materijal s otapalom, suh mehanički materijal

Fizikalna i kemijska svojstva

Limenka spreja:

- **Baza veziva:** otapala, vosak, aditivi
- **Boja:** prozorna bijela
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Velicina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 500 mL

Limenke spreja za pištolje:

- **Baza veziva:** otapala, vosak, aditivi
- **Boja:** prozorna bijela
- **Stanje:** tekuće
- **Viskoznost (20°C) (DIN 53211 DIN Cup 4 mm):** 20 - 25 sek
- **Specifična gustoća (20°C) (prema DIN 51757):** 0.83 - 0.87 kg/l
- **Udio suhe tvari (DIN 53216) (3 sata pri 120°C):** otprilike 42.5 - 46.5 %
- **Suho na dodir (20°C, 65% RV):** 90 - 120 minuta(±100μ)
- **Potpuno suho (20°C, 65% RV):** 2 - 3 sata (±100μ)
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Kemijska otpornost na:** vodu, sol, ulje, slabe kiseline i baze
- **Temperaturna otpornost:** -25°C to +160°C
- **Test slanim sprejem (DIN 50021):** do 1000 sati Ri 0 pri 100μ suhog sloja
- **Stabilnost skladištenja:** 2 godine ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Velicina:** limenke spreja za pištolje, maksimalnog nominalnog volumena 1000 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Korištenje spreja u limenci:

- Ostavite limenku na sobnoj temperaturi.
- Radna temperatura treba biti između 15 i 25°C.
- Protresite prije uporabe.
- Pričvrstite ograđen adapter na glavu spreja.
- Nanesite vosak na šupljinu.
- Poslije uporabe, okrenite sprej te ispraznite kako bi očistili ventil.

Korištenja limenke spreja za pištolj:

- Površina treba biti čista, suha i bez masnoća.
- Protresite limenku prije uporabe.
- Pričvrstite limenku od 1000 ml na poseban pištolj sa komprimiranim zrakom.
- Moguće ga je uroniti i koristiti pod vodom.
- Radni tlak treba biti između 3 i 6 bar.
- Nanesite vosak na šupljinu.
- Po potrebi, oprema se može očistiti otapalom.

Od 8. veljače, 2010.
Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024