

Kvaliteta i svojstva

- Dobro pokrivanje
- Izvrsno prijanjanje
- Otpornost na ogrebotine
- Brzo vrijeme sušenja
- Dobra tvrdoca povrsina
- Propušta svijetlo i otporan je na UV zrake
- Otporan na gorivo, kemikalije i vremenske uvjete
- U skladu s TRG 300

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza:** akrilna smola
- **Boja:** srebrna
- **Prinos:** 2.0 g/sec.
- **Sadržaj suhe tvari:** otprilike 7%
- **Pokrivanje:** 1.25 - 1.75 m²
- **Temperaturna otpornost:** do 110°C
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon 5-10 minuta
nije ljepljivo: nakon 10-20 minuta
premazivo: nakon 2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Stabilnost skladištenja:** 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Velicina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 500 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izradene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena:

- Ostavite limenknu na sobnoj temperaturi.
- Radna temperatura treba biti između 15 i 25°C.
- Površina treba biti čista, suha i bez masnoća.
- Protresite limenknu 2 minute prije uporabe, testirajte sprej.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Tresite limenknu i tijekom uporabe kako bi sprječili taloženje pigmenata.
- Nakon korištenja, okrenite limenknu prema dolje i ispraznite ju kako bi očistili ventil.

Od 20. listopada, 2015.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024