

Tehničke informacije Fly proizmog laka



Fly Clear Lacquer visokokvalitetni bezbojni lak za prelakiravanje boja na akrilnoj ili nitro-kombi bazi, kao što su metalik-, neon- i drugi lakovi.

Kvaliteta i svojstva

- Visokokvalitetna akril kvaliteta
- Izvrsno prianjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Brzo sušenje
- Pogodno za unutarnju i vanjsku upotrebu
- Otporan na vremenske uvjete, otporan na svjetlost, UV-otporan
- Nakon sušenja otporno je na ogrebotine, udarcE

Fizikalna i kemijska svojstva

- Osnova veziva:** akrilatni kopolimer
- Boja:** prozirna/boja
- Miris:** otapalo
- Stupanj sjaja** (pod kutom mjerena 60 ° prema DIN 67530):
sjajni: 80 - 90 sjajnih jedinica
mat: 15-20 sjajnih jedinica
- Učinkovitost:**
Ovisno o konzistenciji i boji tla: 400 ml dovoljno je za 1-1,5 m²
- Vrijeme sušenja** (pri 20 ° C, 50% relativne vlage zraka):
Prašinasto: nakon ca. 15 minuta
Suh na dodir: nakon ca. 30 minuta
Suh, može se polirati: nakon cca. 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o temperaturi okoline, vlažnosti zraka i debljini nanesenog premaza.
- Otporan na temperaturu:** do 80°C
- Skladištenje i trajnost:**
10 godina ako je osigurano odgovarajuće skladištenje (= 10 ° - 25 ° C, relativna vлага zraka najviše 60%)
- Veličina:** aerosolne limenke, maksimalna nominalna zapremina 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izradene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predvidene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrdu i prijavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenkicu otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanесите nekoliko tankih kriznih slojeva.
- Udaljenost nanošenja spreja treba biti otprilike 25-30 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja na bazi smole!

Od 5. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.