

Tehničke informacije Tuning prozirnog laka u spreju



Sjajni završetak kao zaštitni premaz za akrilne i nitro-kombinirane lakove, na primjer:

- [DUPLI-COLOR Tuning Metallic](#)
- [DUPLI-COLOR Tuning boja za kotače](#)
- [DUPLI-COLOR Tuning Neon](#)
- [DUPLI-COLOR Tuning Flip Flop](#)

Za zavarivanje metallic temeljnih slojeva, preporučamo [DUPLI-COLOR dvoslojni proziran lak](#) ili DUPLI-COLOR Auto-Color dvoslojni proziran lak.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Brzo sušenje
- Dobar protok, glatka površina
- Prikladan za unutarnju i vanjsku uporabu
- Otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake (ne požućuje)
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak
- Ograničena otpornost na gorivo

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** bezbojan
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530): sjajan, 80 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 mL je dovoljno za otprilike 0.3-0.4 m²
400 ml je dovoljno za otprilike 0.8-1.0 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
premazivo: nakon otprilike 1-2 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
sprejevi: 10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Velicina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 150 mL odnosno 400 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte površinu koju ne želite obojati.
- Prije uporabe, protresite prozirni lak 3 minute.
- Testirajte sprej na nevidljivom mjestu radi provjere odgovaranja boje sadržaja i kompatibilnosti.
- Nanesite sprej sa udaljenosti od 25 cm u nekoliko tankih slojeva.
- Ne nanosite preko površina obojanih sintetičkim lakovima na bazi smole!

Od 24. svibnja 2013.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 30.04.2024