

Tehničke informacije Alkyton sprejeva za popravke



Lak visokorazredne sintetičke kvalitete. Zahvaljujući mogućnosti brzog i učinkovitog popravka ogrebotina i oštećenja boje na obojanim površinama, ovaj lak sprečava stvaranje oštećenja uzrokovanih korozijom. Idealan je za popravak oštećenja koja su se pojavila tokom sastavljanja ili održavanja, ali i za posebne uporabe kod područja koja je teško dohvatići (npr. u nišama ili na rukohvatima).

Za opsežna bojanja preporučamo DUPLI-COLOR Alkyton boju za zaštitu od hrde.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredni, sintetički lak
- Brzo sušivi
- Prikladan za popravke objekata u interijeru i eksterijeru
- Vrlo dobro pokrivanje i moć punjenja
- Izbjegava stvaranje hrde
- Dugotrajno održavanje boje
- Dobra otpornost na vremenske uvjete, svjetlost i UV zrake
- Vrlo dobar protok za glatke površine
- Izvrsno prijanjanje

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** različite
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
Nijanse visokog sjaja: 85-95 jedinica sjaja.
Nijanse satenskog mata: 30-35 jedinica sjaja
Nijanse mat: 10-15 jedinica sjaja
Kovano željezo: nemjerljiv uslijed grube površine
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
150 ml dovoljno je za otprilike 0.5 - 0.8 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon 30 minuta (kovano željezo nakon 20 minuta)
suhu na dodir: nakon otprilike 4 sata (kovano željezo nakon 2 sata)
potpuno suho/ premazivo: nakon 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debљini nanešenog sloja.
- **Temperatura otpornost:** do 80°C
- **Odlaganje:** odložite samo prazne limenke u kante za reciklažu. Limenke sa ostacima boje odnesite u posebna odlagališta.
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 150 mL

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predvidene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se zbogla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnicu.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Priprema podloge:

- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Uklonite stare dijelove boje i hrde, a potom lagano izbrisite i temeljno premažite.
- Ostavite da se suši 1-2 sata.

Lakiranje:

- Zaštite područja koja se ne bojuju.
- Prije uporabe, protresite limenku 2-3 minute.
- Testirajte boju i kompatibilnost laka na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite sprej s udaljenosti od otprilike 25 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva u intervalima od 2 minute.
- S vremenom na vrijeme protresite limenku kako bi izbjegli taloženje posebnih pigmenata u boji. To može uzrokovati razlike u boji.
- Premazivo unutar 2 sata ili nakon 24 sata.
- **Ne premazujte akrilnim bojama, čak ni nakon potpunog sušenja!**

Informacije o narudžbi

Od 5. srpnja, 2018.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 30.04.2024