

KVALITETA I SVOJSTVA

- Lak za upotrebu
- Brz, štedi vrijeme
- Vrlo dobro prianjanje na različitim površinama
- Lako se brusi čak i nakon dužeg vremena
- Ne sadrži azbest ni silikon
- Otoporan na slabe kiseline i baze, pogonske plinove, otapala, vodu i sol za odleđivanje

FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

- **Baza:** poliesterska smola sa mineralnim punilima
- **Boja:** oker
- **Miris:** stiroil
- **Postojanost:** mekan, tiksotropan, pasta
- **Vrijeme za nanošenje na 20°C:** približno 4 - 5 minuta
- **Radna temperatura:** min. 12°C
- **Vrijeme sušenja (na 20°C, 50% relativna vlažnost zraka):** može se brusiti nakon približno 20-30 minuta
- **Točka zapaljenja:** 33°C (smola); nije primjenjivo na učvršćivaču
- **Gustoća na 20°C:**
kit 1.85 g/cm³
učvršćivač 1.15 g/cm³
- **Dodavanje učvršćivača:** 2-4% (optimalna smjesa 2,5 %)
- **Temperatura otpornost stvrdnutog materijala:** 120°C
- **Skladištenje:**
24 mjeseci ako se skladišti prema propisanim uvjetima (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka max. 60%) u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštititi od sunčanih zraka, mtaža i vlage.
- **Pakiranje:**
Kit: male okrugle limenke; učvršćivač: plastična tuba

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena

- Predmet koji želite popraviti bi trebao biti čist, suh, bez masnoća i hrđe te pobrušen
- Uzmite potrebnu količinu kita te ga pomiješajte sa navedenom količinom učvršćivača
- Nanesite pomiješanu smjesu po željenoj debljini
- Odmah nakon upotrebe očistite alat, ukoliko je potrebno učinite to sa nitro razrjeđivačem
- Promiješanu smjesu nemojte vraćati u limenku.
- Nakon približno 20-30 minuta popravljeni dio se može bušiti, brusiti, rezati i bojati.

INFORMACIJE O NARUČIVANJU

Od 30.studenog 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 29.04.2024