

Tehničke informacije krom laka



Ovaj sjajan effect sprej dodaje intenzivan sjaj matiranim površinama. Prikladan je za uporabu na metalu, drvetu, staklu i brojnim plastikama te nudi ograničenu otpornost na vremenske uvjete i razmazivanje.

Kvaliteta i svojstva

- o Vrhunska akrilna kvaliteta
- o Boja **slična** boji čepa
- o Dobro pokrivanje
- o Briljantan sjaj
- o Izvrsno prijanjanje
- o Brzo sušivi
- o Dobar tok, glatka površina
- o **Otporan na vremenske uvjete te se ne razmazuje!**

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** alkidna smola
- **Boja:** krom
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):** sjaj, nemjerljiv, >100
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 ml dovoljno je za otprilike 1,25 - 1,75 m²
- **Vrijeme sušenja (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):**
suha prašina: nakon otprilike 5-10 minuta
nije ljepljivo: nakon otprilike 4 sata
potpuno suho/premazivo: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:**
do 110°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ,ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%)
- **Veličina:** limenke spreja, maksimalnog nominalnog volumena 400 ml

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uporaba:

- Površina treba biti čista, suha, bez hrđe ili masnoća.
- Prvo izbrusite staru boju i premaze, temeljno premažite te nakon sušenja ponovno izbrusite brusnim papirom zrna 600.
- Iznimno apsorbirajuće površine prvo obradite MoTip temeljnim premazom.
- Protresite limenku 2 minuta prije uporabe.
- Udaljenost spreja treba biti otprilike 25 cm.
- Nanesite nekoliko tankih slojeva laka u intervalima od 2 minute.
- **Važno:** tehnički je nemoguće dugotrajno zadržati briljantan sjaj. Premazivanje prozirnim lakom dovesti će do otapanja učinka premaza. Sjaj se može obnoviti ponovnim nanošenjem spreja nakon što je izbljedio.
- Ne nanosite na površine premazane sintetičkom smolom.

Od 8. veljače, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 28.04.2024