

TEHNIČKI LIST prestolith pro Multi filler



Professional kit- sada nove, poboljšane kvalitete.

Za popunjavanje rupa i nejednakosti, preradu obradivanih površina tokom popravaka auto dijelova ili drugih metalnih površina, za obnovu drvenih i betonskih površina. Prikladan je čak i za emajlirane premaze.

Prestolith pro Multi punilo je dvokomponentni poliesterski kit za punjenje nastao kao mješavina srednje elastične, iznimno reaktivne, amino ubrzane poliesterske smole sa različitim mineralnim, ekološki prihvatljivim punilima.

Poboljšana formula rezultira sljedećim prednostima:

- lakše vađenje iz limenke
- meka tekstura nakon miješanja sa utvrđivačem, dakle, lakši rad
- brže sušenje na zatvorenim površinama; brušenje moguće već nakon 20 minuta

Područja primjene: auto sektor, izgradnja strojeva.

Primjenjivo na metalu, drvetu, betonu, plastici ojačanoj staklenim vlaknima, površinama obloženim cinkom ili uronjenim u vrući cink, aluminiju. Prikladan je i za plastike.

Za pripremu i završetak vašeg posla punjenja, preporučamo naš presto brusni papir. Nudimo širok asortiman sitnih i krupnih papira za mokro i suho brušenje.

KVALITETA I SVOJSTVA

- Lak za upotrebu
- Visoka elastičnost
- Dobra prijanjivost
- Može se koristiti i na emajliranim površinama
- Jednak i razmaziv bez pora na velikim površinama
- Lako se brusi čak i nakon dužeg perioda
- Dobra stabilnost čak i na okomitim površinama
- Otporan na slabe kiseline, pogonske plinove, otapala, vode i soli za odleđivanje

FIZIČKA I KEMIJSKA SVOJSTVA

- **Baza:** poliestar smola sa mineralnim punilima
- **Boja:** oker
- **Miris:** stirol
- **Postojanost:** mekan, tiksotropan, pasta
- **Vrijeme za nanošenje na 20°C:** približno 4 - 5 minute
- **Radna temperatura:** min. 12°C
- **Vrijeme sušenja (na 20°C, 50% relativna vlažnost zraka):** može se brusiti nakon približno 20 minuta
- **Točka zapaljenja:** približno 33°C (smola); ne primjenjuje se na učvršćivač
- **Gustoća pri 20°C:**
kit 1.8 g/cm³
učvršćivač 1.15 g/cm³
- **Dodavanje učvršćivača:** 2 - 3 % (optimalno 2,5 %)
- **Temperatura otpornost stvrdnutog materijala:** 120°C
- **Skladištenje:**
18 mjeseci ako je prikladno mjesto za pohranu (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka od maksimalno 60%) u zatvorenoj originalnoj ambalaži. Zaštititi od direktnih sunčevih zraka, mraza i vlage.
- **Pakiranje:**
Kit: limenka sa 1000g resp., 2500g contents
Učvršćivač. nije uključen

Okoliš i označavanje

Ekološki prihvatljivo: European Aerosols proizvodi su u potpunosti (100%) bez teških metala. Kape i ambalaža su izrađene od recikliranog materijala.

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Primjena

- Površina koju želite popraviti mora biti čista, bez hrđe, suha, odmašćena i pobrušena
- Dobro promiješajte punilo sa učvršćivačem u navedenom omjeru
- Nanijeti izmiksani materijal u željenim slojevima
- Korišteni alat očistiti odmah nakon upotrebe, ukoliko je potrebno koristiti sa nitro razrjeđivač
- Izmješani materijal ne vraćati u limenku
- Nakon približno 20 minuta popravljena površina se može bušiti, brusiti (brusni papir u granulaciji 80-240), rezati i bojati.

Order informations

As of September 1, 2018
This release replaces all eventually earlier issued versions.

Datum ispisa: 01.05.2024