

Tehničke informacije Colors prozirnog laka



Aerosol-Art prozirni lak je kristalno prozirni premaz za boje u spreju na bazi akrila ili nitro kombinirane, npr. Aerosol Art boje u spreju.

Kvaliteta i svojstva

- Visokorazredna akrilna kvaliteta
- Izvrsno prijanjanje
- Dobar protok, glatka površina
- Izvrsno zadržavanje sjaja
- Vrlo tvrda površina, dobra elastičnost
- Brzo sušivi
- Otpornost na svjetlost i UV zrake (ne požučuje)
- Otpornost na vremenske uvjete i prljavštinu
- Otpornost na ogrebotine, udarce i pritisak
- Nakon sušenja otporan i na vodu, razrijeđene kiseline i baze
- Ograničena otpornost na benzin

Fizikalna i kemijska svojstva

- **Baza veziva:** akrilni kopolimeri
- **Boja:** prozirna
- **Miris:** otapalo
- **Stupanj sjaja** (pri mjernom kutu od 60° prema DIN 67530):
sjaj: 80-90 jedinica sjaja
- **Učinkovitost:**
Ovisno o gustoći i boji podloge:
400 dovoljno je za 2,0 m²
- **Vrijeme sušenja** (pri 20°C, 50% relativne vlažnosti zraka):
suha prašina: nakon otprilike 15 minuta
suho na dodir: nakon otprilike 30 minuta
potpuno suho, može se polirati: nakon otprilike 24 sata
Vrijeme sušenja ovisi o okolnoj temperaturi, vlažnosti zraka i debljini nanešenog sloja.
- **Temperaturna otpornost:** do 80°C
- **Stabilnost skladištenja:**
10 godina ako se osiguraju prikladni uvjeti (=10°-25°C, relativna vlažnost zraka maksimalnih 60%).
- **Veličina:** limenke spreja maksimalnog nominalnog volumena 400 mL

Označavanje

Odlaganje: Reciklirati i odlagati u za to predviđene spremnike samo u potpunosti prazne limenke. Limenke koje nisu prazne trebaju se zbrinuti kao "poseban otpad".

Obilježavanje/označavanje: Svi proizvodi proizvedeni u European Aerosols u skladu su sa propisima o označavanju prema direktivi 1999/45 / EG. Svi aerosoli odgovaraju TRGS 200 i TRG300 kao i aerosol direktivi 75/324/EWG u važećoj verziji.

Uputstva za upotrebu

Većina DUPLI-COLOR boja u spreju imaju takozvani zaštitni prsten ili sigurnosnu kapu kako bi se izbjegla neovlaštena upotreba. Prije upotrebe pregledati odgovarajuće savjete na poklopcu ili na naljepnici.

Prije upotrebe pažljivo pročitati upute i upozorenja na naljepnici.

Uporaba

- Uklonite hrđu i prljavštinu.
- Površina mora biti čista, suha i bez masnoća.
- Pokrijte područja koja ne želite bojati.
- Prije uporabe, protresite limenku otprilike 3 minute.
- Testirajte sprej na neprimjetnom mjestu.
- Nanesite nekoliko tankih križnih slojeva.
- Udaljenost nanošenja spreja treba biti otprilike 25-30 cm.
- Ne nanosite preko sintetičkih boja na bazi smole!

Order information

Od 5. siječnja, 2010.

Ova objava zamjenjuje sva eventualno ranije objavljena izdanja.

Datum ispisa: 16.08.2026